

Marine & Protective Coatings

WILKOPOX PPSF S

Code Nr. / Farbton	Basis	EPLGS 0000	farblos
	Härter	EPLX 1000 EPLX 1100	farblos (normale Aushärtung) farblos (schnelle Aushärtung)
Glanzgrad	glänzend		
Beschreibung	WILKOPOX PPSF S ist ein lösemittelfreier, Airless verspritzbarer, Kapillaren und Poren abdichtender penetrierender Haftgrund für zementgebundene Untergründe.		
Empfohlene Verwendung	WILKOPOX PPSF S wird bei Sanierung, Instandsetzung und Versiegelung von zementgebundenen Untergründen, wie z.B.: Böden, Betonbauten, ... als penetrierende Imprägnierung/Haftgrund im Innen- und Außenbereich verwendet.		
Zeugnisse	-		
Produktinformation			
Festkörpervolumen	100 %		
Standard-Schichtdicke	-		
Verbrauch	ca. 0,2 – 0,4 ltr./m ² = 4,5 m ² /kg, abhängig von der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes.		
Theo. Ergiebigkeit	ca. 5,0 m ² /ltr. = ca. 4,5 m ² /Kg bei 0,2 ltr./m ² abhängig von der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes.		
Dichte	ca. 1,1 g/cm ³ (Mischung)		
Mischungsverhältnis		Basis	Härter
	Im Gewicht:	15	9
	Im Volumen:	12	8
Flammpunkt	> 95 ° C		
Lagerfähigkeit	unter Normalbedingungen ca. 12 Monate.		
Anwendungsdaten			
Topfzeit (100 g)	Mit EPLX 1000 ca. 45 Minuten bei 20°C Ausgangstemperatur. Mit EPLX 1100 ca. 20 Minuten bei 20°C Ausgangstemperatur.		
Applikationsmethode	rollen, streichen, Gummiwischer, Airless spritzen		
Düsengröße	.017 - .021		
Verdünnung	VEP 46 (nur zur Reinigung von Werkzeugen)		
Verarbeitungstemperatur	10 – 30°C / Untergrundtemperatur mindestens 8°C		
Trocknung	Temperatur	+ 10° C	+ 20° C
bei 65 % rel. Luftfeuchte	Begehbar	36 Std.	12 Std.
	Überarbeitung	min. 18 Std.	10 - 15 Std.
		max. 7 Tage	5 Tage
	Voll belastbar		7 Tage
	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.		
Oberflächenvorbehandlung	WILKOPOX PPSF S wird direkt auf trockene, tragfähige und frei von arteigenen oder artfremden haftungsmindernden Substanzen, mineralische Untergründe auftragen. Die Restfeuchte der zu beschichtenden Untergründe darf max. 4 Gew. % betragen. Der Untergrund ist durch geeignete Verfahren (Kugelstrahlen, Fräsen, Strahlen, Hydrojetting mit anschließendem Klarspülen und Trocknen) vorzubereiten.		
Überstreichbarkeit	WILKOPOX PPSF S kann mit sich selbst oder spezifizierten Produkten wie z. B. WILKOPOX AMSF oder WILKOPOX TCSF überarbeitet werden.		
Allgemeines			
Sicherheitsratschläge:	a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt		
Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.		
Allgemeine Bemerkung			

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.