

# WILKOFLOOR EPW

## FUSSBODENBESCHICHTUNG

Qualitäts-Nr./Farbton	Komponente A	EPWFX ....	Nr. gemäß Farbton
	Komponente B	EPWP 0000	
Glanzgrad	glänzend		
Produktbeschreibung	Hochwertige, wasserverdünnbare 2-Komponenten Epoxidbeschichtung für mineralische Untergründe mit hoher Abriebfestigkeit.		
Anwendungsbereich	Die ausgehärtete Beschichtung eignet sich für stark beanspruchte Böden aus Beton und Estrich in z.B. Garagen, Werkstätten, Kellerräumen, Lager- und Industriehallen.		

### Produktinformationen

Festkörpervolumen	bis zu 45 % Mischung (je nach Farbton)
Standardschichtdicke	trocken 80 µm, nass 180 µm
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 7-8 m <sup>2</sup> /ltr. = 5-6 m <sup>2</sup> /kg bei 80 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen

Dichte ca. 1,40 g/cm<sup>3</sup> (Mischung), abhängig vom Farbton

Mischungsverhältnis	<b>Basis</b>	<b>Härter</b>	
	Im Volumen	3,8	1
	Im Gewicht	5	1

Flammpunkt	> 66°C
VOC	< 55 g/ltr. (Mischung)
Lagerfähigkeit	mind. 1 Jahr (kühl, jedoch frostfrei lagern)

### Applikationsdaten

Topfzeit	max. 2 Stunden, die Mischung muss innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden, danach werden die angestrebten Eigenschaften nicht mehr erzielt.
Applikationsmethode	Vorzugsweise Streichen und Rollen möglich.
Verdünnung	Frischwasser

Trocknungszeiten bei 65 % rel. Luftfeuchte	<u>Temperatur</u>	<b>+ 20°C</b>
	Staubtrocken	2 Std.
	griffest	5 Std.
	voll belastbar	5 Tage

Oberflächenvorbereitung	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.	
	Die zu beschichtenden Flächen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Trennend wirkende Substanzen wie z.B. Öle, Fette usw. sind mit entsprechenden Reinigern gründlich zu entfernen.	

### Allgemeines

Sicherheitsempfehlungen	Nur für gewerbliche Verwender. Achtung - Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.

### Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.