

Marine & Protective Coatings

WILKOTEX OCS H

Code Nr. / Farbton	SAMDH	Nr. gemäß Farbton
Beschreibung	schnelltrocknender, aktiver Korrosionsschutzanstrich für Industrieobjekte im Einschichtverfahren	
Empfohlene Verwendung	Für Außenbereiche bei langfristiger UV-Belastung nur bedingt einsetzbar aufgrund von Kreidung.	
Zeugnisse	---	
<u>Produktinformation</u>		
Festkörpervolumen	bis zu 65 % (je nach Farbton)	
Standard-Schichtdicke	trocken 80 µm, nass 140 µm	
Theor. Ergiebigkeit	8,1 m ² /ltr. = 5,8 m ² /kg bei 80 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen	
Dichte	ca. 1,45 g/cm ³ , abhängig vom Farbton	
Flammpunkt	25°C	
VOC	< 390 g/ltr.	
Lagerfähigkeit	unter Normalbedingungen mindestens 1 Jahr	
<u>Anwendungsdaten</u>		
Topfzeit	---	
Applikationsmethode	vorzugsweise airless-Spritzen, konventionelles Spritzen, Streichen und Rollen möglich.	
Düsengrösse	0,013-0,017" airless	
Verdünnung	VCC 20	

Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte	<u>Temperatur</u>	<u>+ 5C</u>	<u>+ 10° C</u>	<u>+ 20° C</u>	<u>+ 30° C</u>
	Staubtrocken	3 Std.	1 Std.	30 Min.	20 Min.

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Oberflächenvorbehandlung	zu beschichtende Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit. Lose Anstrichreste sind zu entfernen, Fehlstellen mechanisch zu reinigen. Beste Resultate erhält man nach Sandstrahlen 2 ½.
Überstreichbarkeit	---
<u>Allgemeines</u>	Nur für gewerbliche Verwender. Achtung - Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Sicherheitsratschläge:	<ul style="list-style-type: none"> a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.