

# WILKOTAN DTM

Code Nr. / Farbton	Basis	FAM .....	Nr. gemäß Farbton		
	Härter	FAX 1684			
Glanzgrad	seidenglänzend				
Beschreibung	2K-PU Einschichter mit sehr guter Wetter- und Chemikalienbeständigkeit.				
Empfohlene Verwendung Zeugnisse	für den Fahrzeug- und Maschinenbau ---				
<b>Produktinformation</b> Festkörpervolumen	bis zu 52 % Mischung (je nach Farbton)				
Standard-Schichtdicke	trocken 80 µm, nass 160 µm				
Theor. Ergiebigkeit	ca. 6,5 m <sup>2</sup> /ltr. = 5,7 m <sup>2</sup> /kg bei 80 µm, abhängig vom Untergrund und Applikationsbedingungen				
Dichte	ca. 1,10 g/cm <sup>3</sup> (Mischung), abhängig vom Farbton				
Mischungsverhältnis			<b>Basis</b>	<b>Härter</b>	
	<b>Im Volumen:</b>		5	1	
	<b>Im Gewicht:</b>		7	1	
Flammpunkt	+ 25 ° C				
VOC	< 515 g/ltr. (Mischung)				
Lagerfähigkeit	unter Normalbedingungen ca. 6 Monate				
<b>Anwendungsdaten</b> Topfzeit der Mischung	6 Stunden bei 20 ° C				
Applikationsmethode	vorzugsweise airless oder konventionelles Spritzen. Streichen möglich				
Düsengröße	0,015" - 0,019"				
Verdünnung	VFE 35				
<b>Trocknung</b> bei 65 % rel. Luftfeuchte	<b>Temperatur</b>	<b>+ 5° C</b>	<b>+ 10° C</b>	<b>+ 20° C</b>	<b>+ 30° C</b>
	<b>Staubtrocken</b>	8 Std.	4 Std.	2 Std.	1 Std.
	<b>trocken</b>	24 Std.	16 Std.	12 Std.	6 Std.
	<b>Überarbeitbar</b>	mind.		12 Std.	
		max.		72 Std.	
	<b>Voll belastbar</b>			nach 7 Tagen	
	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.				
Oberflächenvorbehandlung	Zu beschichtende Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit. Als Grundanstriche können WILKOTAN Primer sowie WILKOPOX Primer eingesetzt werden. Beste Resultate nach Sandstrahlen SA 2 ½ .				
Überstreichbarkeit	Kann innerhalb von 72 Stunden mit gleichem Material überarbeitet werden. Bei längeren Wartezeiten muss die Oberfläche angeschliffen werden.				
<b>Allgemeines</b>	Nur für gewerbliche Verwender. Achtung – Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere Anweisung einholen				
Sicherheitsratschläge:	a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt				
Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.				

## Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.