

Marine & Protective Coatings

WILKOTEX OCS HS

| | | |
|---|--|------------------|
| Code Nr. / Farbton | SAEH | Nr.gemäß Farbton |
| Glanzgrad: | seidenglänzend | |
| Beschreibung | schlagfeste Kunstharz-Lackfarbe mit schneller Trocknung. Grundierung und Lack in einem Produkt, sehr gute Rostschutzeigenschaften. | |
| Empfohlene Verwendung Zeugnisse | für Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, Landmaschinen und Container --- | |
| <u>Produktinformation</u> Festkörpervolumen | bis zu 65 % (je nach Farbton) | |
| Standard-Schichtdicke | trocken 80 - 100 µm , nass 150-200 µm | |
| Theor. Ergiebigkeit | ca. 8,1 m ² / ltr. = 6,2 m ² /kg bei 80 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen. | |
| Dichte | ca. 1,30 g/cm ³ , abhängig vom Farbton | |
| Flammpunkt | + 25 ° C | |
| VOC | < 500 g/ltr. | |
| Lagerfähigkeit | unter Normalbedingungen mind. 12 Monate | |
| <u>Anwendungsdaten</u> Topfzeit der Mischung | --- | |
| Applikationsmethode | Streichen und Rollen | |
| Verdünnung | VCC 20 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte | Temperatur | + 5° C | + 10° C | + 20° C | + 30° C | |
| | Staubtrocken | | 4 Std. | 2 Std. | 30 min. | 20 min. |
| | trocken | | | | 4 Std. | |
| | Überarbeitbar | mind. max. | 15 Std. | 12 Std. | 8 Std. | 3 Std. |

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Oberflächenvorbehandlung zu beschichtende Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit. Lose Anstrichreste sind zu entfernen, Fehlstellen mechanisch zu reinigen. Es empfehlen sich Grundanstriche mit WILKOTEX Schnellhaftgrund oder Wilckens Rostschutzgrundierung.

Überstreichbarkeit SAEH ist mit gleichem Material überarbeitbar

Anstrichaufbau Neuanstrich 1 – 2 x WILKOTEX OCS HS

Allgemeines Nur für gewerbliche Verwender. Achtung - Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

- Sicherheitsratschläge:**
- a) für ausreichende Belüftung sorgen
 - b) keinen Sprühnebel einatmen
 - c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen
 - d) Berührung mit der Haut vermeiden
 - e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

Verfügbarkeit weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.