

WILKOHYD 3120

Nr art./Kolor	FSWO	zgodny z kartą kolorów
Stopień połysku	jedwabisty połysk	
Charakterystyka	Szybkoschnąca, poliuretanowa, farba jednowarstwowa wodorozcieńczalna, do malowania metodą zanurzeniową i natryskową z minimalną zawartością rozpuszczalnika. Po wyschnięciu charakteryzuje się dobrą odpornością antykorozyjną, jest odporna na zalanie paliwem oraz środkami myjącymi i wodą.	
Zastosowanie	---	
Certyfikaty	---	

Charakterystyka i właściwości

Części stałe, % obj.	ok. 35 % (w zależności od koloru)	
zalecana Gr. powłoki/Gr. warstwy (DFT/WFT)	na sucho 40 µm; na mokro 115 µm	
Wydajność teoretyczna	ok. 8,7 m ² /ltr. = 7,9 m ² /kg przy 40 µm, w zależności od rodzaju podłoża i warunków aplikacji	
Gęstość	ok. 1,10 g/cm ³ (w zależności od koloru)	
Proporcje mieszania	---	
L.Z.O.	< 10 g/l	
Temperatura zapłonu	> 100 °C	
Przechowywanie	ok. 1 rok (w miejscu chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem)	

Sposób aplikacji

Przydatność do stosowania	---	
Metoda nakładania	zanurzeniowo, ale również natrysk airless i powietrzny, malowanie pędzlem lub wałkiem. Malować pędzlem „Orell”, wałkiem z włosiem. Optymalna lepkość farby do malowania zanurzeniowego zależy od formy i rodzaju przedmiotu malowanego i jest ustalana indywidualnie poprzez próby. Generalnie jest to ok. 35 sekund / 4mm kubek Forda. Pojemnik powinien być wyposażony w możliwość mieszania farby tak aby wyeliminować powstawania tzw kożucha.	

Średnica dyszy:	Airless 0,011 – 0,017”	
Rozpuszczalnik	natrysk powietrzny 1 mm dysza, ciśnienie 2,5-3,5 bara woda	

Temperatura	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Czas schnięcia przy wilgotności 65%	Pyłosucha sucha w dotyku pełne obciążenie	2 godz. 4 godz.	30 min. 1,5 godz. 7 dni

Podczas aplikacji, temperatura podłoża musi wynosić min 3°C powyżej punktu rosy.

Przygotowanie powierzchni	Z podłoża usunąć zgorzeliny, rdzę, sole, olej, smary, wilgoć, odpryski starej farby i inne zabrudzenia. Luźne pozostałości starych powłok należy usunąć i oszlifować.
---------------------------	---

Następne wymalowania warstw	Może być pokrywana tym samym produktem.
-----------------------------	---

Uwagi ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	a) Zapewnić odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu
--------------------------	--

Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.
------------	---

Ogólne uwagi

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skonsultować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.