

# WILKOTAN SPA

Qualitäts-Nr./Farbton Basis: FFE ... Nr. gemäß Farbton

Härter:  
FAX 1900

**Produktbeschreibung** Schnelltrocknender High Solid 2K-PU Decklack, mit guter Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit.

**Anwendungsbereich** Hochvernetzte Deckbeschichtung für verschiedenste industrielle Anwendungen. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Abriebfestigkeit, große Härte und Schlagzähigkeit aus.

**Zulassung und Zertifikate** ---

**Produktinformationen**

**Festkörpervolumen**  
**Standardschichtdicke**  
**Theoretische Ergiebigkeit**

ca. 83%  
trocken 120-150µm , nass 180µm  
6,9 m<sup>2</sup>/ltr. = 4,42 m<sup>2</sup>/kg bei 120µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen

**Dichte**

ca. 1,57 g/cm<sup>3</sup>

**Mischungsverhältnis**

	Basis	Härter
<b>Im Volumen:</b>	3,7	1
<b>Im Gewicht:</b>	5	1

**Flammpunkt**

+ 23 °C

**VOC**

< 220 g/l

**Lagerfähigkeit**

ca. 12 Monate (unter normalen Bedingungen)

**Applikationsdaten**

**Topfzeit**  
**Applikationsmethode**

ca. 15 Minuten bei 20°C  
Vorzugsweise Airless-Spritzen.

**Düsengröße**

0,33-0,48

**Verdünnung**

VFA 20

**Trocknungszeiten**

bei 65% rel. Luftfeuchte

	Temperatur		
		+20°C	+ 80°C
<b>Staubtrocken</b>	nach ca.	2h	20 min
<b>Griffest</b>	nach ca.	10h	45 min

**Oberflächenvorbereitung**

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Zu beschichtende Flächen müssen frei sein von Rost, Walzhaut, Öl, Fett, Salz, Feuchtigkeit und jeglicher Verunreinigung.

**Empfohlenes Farbsystem**

1 x WILKOTAN PRIMER  
1 x WILKOTAN SPA

**Überstreichbarkeit**

Überarbeitung mit sich selbst nur innerhalb von zwei Stunden bei Raumtemperatur möglich, danach muss angeschliffen werden.

**Allgemeines**

Nur für gewerbliche Verwender. Achtung – Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere Anweisung einholen

**Sicherheitsratschläge**

- für ausreichende Belüftung sorgen
- keinen Sprühnebel einatmen
- bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

**Verfügbarkeit**

weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten

**Allgemeine Bemerkung**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.