



Marine & Protective Coatings

WILCKENS HANSA PRIMER

Code Nr. / Farbton	PBP....	div. Farbtöne			
Glanzgrad	matt				
Beschreibung	Schnelltrocknende Grundierung mit Korrosionsschutzwirkung und haftvermittelnden Eigenschaften mit temporären Korrosionsschutz bei einer Schichtstärke von 45 – 50 µm.				
Empfohlene Verwendung	Für eine rationelle, qualitativ hochwertige Lackierung z.B. Apparate-, Maschinenbau und metallverarbeitende Industrie.				
Zeugnisse	---				
<u>Produktinformation</u>					
Festkörpervolumen	ca. 30 % (je nach Farbton)				
Standard-Schichtdicke	trocken 40-50 µm, nass 150-200 µm				
Theor. Ergiebigkeit	ca. 6 m ² /ltr = 6 m ² /kg bei 55 µm, abhängig vom Untergrund und Applikationsbedingungen				
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³ , abhängig vom Farbton				
Flammpunkt	+ 22 ° C				
VOC	< 500 g/ltr.				
Lagerfähigkeit	unter Normalbedingungen 6 Monate				
<u>Anwendungsdaten</u>					
Topfzeit der Mischung	---				
Applikationsmethode	Streichen, Rollen oder Airless Spritzen, Elektrostatik-Anlagen und Tauchbecken. Zum konventionellen Spritzen muss mit VPB 44/VPB 52 verdünnt werden.				
Düsengröße	0,013-0,017“ airless				
Verdünnung	VPB 44 / VPB 52				
Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte	Temperatur	5°C	10°C	+ 20° C	30°C
	Staubtrocken	40 Min.	20 Min.	10 Min.	5 Min.
	trocken	2 Std.	30 Min.	30 Min.	15 Min.
	Überarbeitbar	4 Std.	3 Std.	2 Std.	1 Std.
	mind. max.				
	Bemerkung Forcierte Trocknung bei 80° C möglich!				
	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.				
Oberflächenvorbehandlung	Der Untergrund muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit.				
Überstreichbarkeit	Kann mit WILKOTEX-, WILKOR-, WILKOPOX- und WILKOTAN - Systemen überarbeitet werden. In anderen Fällen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.				
<u>Allgemeines</u>	Nur für gewerbliche Verwender. Achtung - Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.				
Sicherheitsratschläge:	a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt				
Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.				

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.