



wilckens®

Farben sind unsere Welt

HARTLACK PARKETTLACK GLÄNZEND

für den Innenbereich
schnelltrocknend
hohe Stabilität/Reibungsfestigkeit
glatt verlaufend
leicht zu verarbeiten



<p>Beschreibung: PU verstärkter Spezial-Klarlack für innen. Kratz- und schlagfester gut füllender Parkettlack. Schnelltrocknend mit hoher Stabilität und Reibungsfestigkeit. Beständig gegen hausübliche Reiniger. Dieser Lack ist leicht zu verarbeiten und glatt verlaufend. Nach der Trocknung wird eine sehr strapazierfähige und elastische Holzoberfläche gebildet.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 4 Stunden überarbeitbar: nach ca. 8 - 10 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden belastbar: nach ca. 5 Tagen Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: gut Wetterbeständigkeit: --- Verträglichkeit nicht mit anderen Produkten mischen</p>	<p>Inhaltsstoffe: PU-Alkydharz, Additive, aliphatische und aromatische Lösungsmittel</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Hartlack Parkettlack (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Hartlack Parkettlack enthält maximal 499 g/l VOC</p>
<p>Verwendungszweck: besonders geeignet zum Versiegeln von Holzflächen insbesondere Parkett- und Holzfußböden sowie Holztreppe. Nicht für den gewerblichen Anwender! Hinweis: Nicht auf farbig lackierten Flächen verwenden!</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Alte Wachs- und Lackreste müssen vollständig entfernt werden. Nicht tragfähige Untergründe mit Abbeizer entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen). Das Produkt gut aufrühren und gleichmäßig auftragen.</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen</p> <ol style="list-style-type: none">Untergrund entsprechend vorarbeitenGrundanstrichnach 24 Stunden Zwischenanstrich anschleifen (Staubmaske tragen)1 – 2 Deckanstriche mit Hartlack-Parkettlack unverdünnt <p>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</p> <ol style="list-style-type: none">Untergrund entsprechend vorarbeiten1- 2 Deckanstriche mit Hartlack-Parkettlack unverdünnt	<p>WGK: 2</p> <p>Gefahrenhinweise Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicherheitshinweise Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Inhalt/Behälter Entsorgung gemäß nationaler behördlicher Bestimmungen enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, isoalkane, < 2% Aromaten Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU) nicht anwendbar Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 11-13 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen und Streichen Verarbeitungsfertig, Terpentinersatz Werkzeug: Pinsel, Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p>Farbtöne Farblos</p> <p>Verpackungsgrößen: 750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>