

## Marine & Protective Coatings

# WILKOTEX TCM HG

<b>Code Nr. / Farbton</b>	SEKN ....	Nr. gemäß Farbton
<b>Glanzgrad</b>	hochglänzend	
<b>Beschreibung</b>	universell einsetzbare Kunstharz-Lackfarbe glänzend für innen und außen. Gute Wetter- und Salzwasserbeständigkeit.	
<b>Empfohlene Verwendung</b>	als Deckanstrich bei Objekten in Industrie, sowohl für Renovierungsanstriche als auch für Neubauprojekte.	
<b>Zeugnisse</b>	---	
<b><u>Produktinformation</u></b>		
<b>Festkörpervolumen</b>	bis zu 50 % (je nach Farbton)	
<b>Standard-Schichtdicke</b>	trocken 40 µm , nass 80 µm	
<b>Theor. Ergiebigkeit</b>	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /ltr = 12,5 m <sup>2</sup> /kg bei 40 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen	
<b>Dichte</b>	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup> , abhängig vom Farbton	
<b>Flammpunkt</b>	+ 27°C	
<b>VOC</b>	< 500 g/ltr.	
<b>Lagerfähigkeit</b>	unter Normalbedingungen mind. 12 Monate	

### **Anwendungsdaten**

<b>Topfzeit</b>	---
<b>Applikationsmethode</b>	vorzugsweise airless Spritzen, konventionelles Spritzen, Streichen und Rollen möglich.
<b>Düsengröße</b>	airless 0,011-0,015“
<b>Verdünnung</b>	VSK 23

Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte	Temperatur	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Staubtrocken trocken		8 Std.	4 Std.	2 Std.	1,5 Std.
Überarbeitbar	mind.	24 Std.	15 Std.	8 Std.	4 Std.

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

<b>Oberflächenvorbehandlung</b>	zu beschichtende Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit. Lose Anstrichreste sind zu entfernen, Fehlstellen mechanisch zu reinigen. Bei Neuaufbau empfiehlt sich eine Grundierung mit WILKOTEX Primer.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 x WILKOTEX PRIMER ZP oder WILKOTEX PRIMER LS 1 – 2 x WILKOTEX TCM HG
<b>Überstreichbarkeit</b>	SEKN .... ist mit gleichem Material überarbeitbar

### **Allgemeines**

<b>Sicherheitsratschläge:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) für ausreichende Belüftung sorgen</li> <li>b) keinen Sprühnebel einatmen</li> <li>c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen</li> <li>d) Berührung mit der Haut vermeiden</li> <li>e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt</li> </ul>
-------------------------------	---

<b>Verfügbarkeit</b>	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.
----------------------	---

### **Allgemeine Bemerkung**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.

