

ROSTPROOF-METALLGRUND

für innen und außen
 matt
 schnelltrocknend
 rostschützend
 hochwertig
 lösemittelhaltig



<p>Beschreibung Kunstharz-Korrosionsprimer. Schnelltrocknende Spezialgrundierung mit rostschützenden Pigmenten.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 4 Stunden griffest: nach ca. 8 Stunden überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden schleifbar: nach ca. 24 Stunden</p>
<p>Lichtbeständigkeit: --- Wetterbeständigkeit: Sehr gut im System Verträglichkeit: Die Farbtöne rotbraun, grau und weiß sind untereinander mischbar</p>	<p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit! Inhaltsstoffe: spezielles Alkydharz, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, aliphatische und aromatische Lösemittel, Additive</p>
<p>Verwendungszweck: geeignet als Grundierung für alle neuen und alten Eisen- und Stahluntergründe wie Zäune, Gitter, Geländer, Türen usw.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, rost- und fettfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen) und auf ihre Verträglichkeit mit Rostproof-Metallgrund überprüfen. Rostige Untergründe entrostet.</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen) a) Untergrund entsprechend vorarbeiten b) 1 - 2 mal grundieren mit Rostproof-Metallgrund c) 1 - 2 Deckanstriche</p> <p>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrichen a) Untergrund entsprechend vorarbeiten b) 1 mal grundieren mit Rostproof-Metallgrund c) 1 Deckanstrich</p>	<p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Rostproof-Metallgrund (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Rostproof-Metallgrund enthält max. 499 g/l VOC.</p> <p>WGK: 2</p> <p>GISBAU-Code: M-GP 02</p> <p>Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Sicherheitsratschläge: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Ethylhexansäure, Zirkoniumsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 12 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Terpentinersatz, verarbeitungsfertig, zum Streichen und Rollen Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p>Farbtöne Rotbraun; Grau; Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>