

Marine & Protective Coatings

WILKOPOX TCSF

Code Nr. / Farbton	Basis	EPLT	EPLT 7100 EPLT 7200 EPLT 9005
	Härter	EPLX 1300	klar
Glanzgrad	glänzend		
Beschreibung	WILKOPOX TCSF ist eine lösemittelfreie, dickschichtige, zweikomponentige Epoxid-Polyaminbeschichtung, die zu einem hoch abrieb- und chemikalienbeständigen Film aushärtet.		
Empfohlene Verwendung	WILKOPOX TCSF findet Verwendung als Deckanstrich bei der Sanierung und Instandsetzung sowie der Beschichtung von zementgebundenen Untergründen wie z.B.: Böden, Betonbauten ect..		
Zeugnisse	-		

Produktinformation

Festkörpervolumen	100 %		
Standard-Schichtdicke	Trocken (= nass) 200 – 600 µm		
Theor. Ergiebigkeit	ca. 5 m ² /ltr. = 3,8 m ² /kg bei 200 µm oder 1,6 m ² /ltr. = 1,3 m ² /kg bei 600 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen.		
Dichte	ca. 1,3 g/cm ³ (Mischung)		
Mischungsverhältnis		Basis	Härter
	Im Gewicht	22,5	7,5
	Im Volumen:	12	6
Flammpunkt	> 95 °C		
Lagerfähigkeit	unter Normalbedingungen ca. 12 Monate.		

Anwendungsdaten

Topfzeit (100 g)	ca. 40 Minuten bei 20°C Ausgangstemperatur
Applikationsmethode	rollen, streichen
Verarbeitungsviskosität	WILKOPOX TCSF darf nicht mit Lösemitteln verdünnt werden! WILKOPOX TCSF ist nach Zugabe der Härterkomponente verarbeitungsfertig.
Verdünnung	VEP 46 (nur zur Reinigung von Werkzeugen)
Verarbeitungstemperatur	10 – 30°C

Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte	Temperatur				
	Überarbeitbar	min.	+ 10° C	+ 20° C	+ 30° C
		max.	12 Std. 6 Tage	8 Std. 5 Tage	6 Std. 5 Tage
	Begebar		24 Std.	16 Std.	12 Std.
	Voll belastbar			7 Tage	

	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.	
Oberflächenvorbehandlung	WILKOPOX TCSF wird auf mit WILKOPOX PPSF/WILKOPOX AMSF versiegelte zementgebundene Untergründe aufgetragen.	
Empfohlenes Farbsystem	Neubau	Reparatur
	1 x WILKOPOX PPSF	1 x WILKOPOX PPSF
	1 x WILKOPOX TCSF	1 x WILKOPOX AMSF
		1 x WILKOPOX TCSF
Überstreichbarkeit	WILKOPOX TCSF kann mit sich selbst überarbeitet werden.	

**Allgemeines
Sicherheitsratschläge:**

- für ausreichende Belüftung sorgen
- keinen Sprühnebel einatmen
- bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.

Verfügbarkeit
Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.