

# WILKOPOX 600 DB TF

<b>Code Nr. / Farbton</b>	Basis	ETB ....	Nr. gemäß Farbton	ETB 8317 ETB 9305	braun schwarz
	Härter	EPX 1703			
<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt				
<b>Beschreibung</b>	2-Komponenten-Beschichtungsmaterial auf modifizierter Epoxydharz-Grundlage mit guter Beständigkeit gegen Seewasser, Öl und viele andere Chemikalien.				
<b>Empfohlene Verwendung</b>	Einsetzbar zum Schutz von Eisen- und Stahloberflächen im Industrie- und Schifffahrtsbereich.				
<b>Zeugnisse</b>	---				

**Produktinformation**

<b>Festkörpervolumen</b>	ca. 70 % Mischung (je nach Farbton)
<b>Standard-Schichtdicke</b>	trocken 150 µm, nass 220 µm
<b>Theor. Ergiebigkeit</b>	ca. 4,6 m <sup>2</sup> /ltr. = 3,6 m <sup>2</sup> /kg bei 150 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen
<b>Dichte</b>	ca. 1,30 g/cm <sup>3</sup> Mischung (abhängig vom Farbton)

<b>Mischungsverhältnis</b>	<b>Basis</b>	<b>Härter</b>
	<b>Im Volumen:</b>	
	<b>Im Gewicht:</b>	8
	+ 25 °C	1,4
<b>Flammpunkt</b>	< 310 g/ltr. (Mischung)	
<b>VOC</b>	unter Normalbedingungen ca. 6 Monate.	
<b>Lagerfähigkeit</b>		

**Anwendungsdaten**

<b>Topfzeit</b>	8 Stunden bei 20 °C
<b>Applikationsmethode</b>	airless Spritzen, konventionelles Spritzen, Streichen und Rollen möglich. Die Verarbeitungs- und Härtungstemperatur sollte +5° C nicht unterschreiten.
<b>Düsengrösse</b>	0,017-0,020“ airless
<b>Verdünnung</b>	VEP 46

Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte	Temperatur		+ 7°C	+ 20°C
	<b>Staubtrocken</b>		12 Std.	6 Std.
<b>trocken</b>		120 Std.	24 Std.	
<b>Überarbeitbar</b>	<b>mind.</b>		24 Std.	
	<b>max.</b>		7 Tage	

<b>Oberflächenvorbehandlung</b>	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen. Zu beschichtende Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Öl, Fett, Salz, Walzhaut und Feuchtigkeit. Beste Ergebnisse nach Sandstrahlen SA 2 1/2.
<b>Überstreichbarkeit</b>	ETB... ist mit gleichem Material überarbeitbar.

**Allgemeines**

<b>Sicherheitsratschläge:</b>	a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
-------------------------------	---

<b>Verfügbarkeit</b>	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten
----------------------	--

**Allgemeine Bemerkung**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.