

Marine & Protective Coatings

WILKOPOX AMSF F/G

Code Nr. / Farbton	Basis	EPLA 0000	farblos
	Härter	EPLX 1400	farblos
	Füllgut	F G	für Unebenheiten bis 15 mm für Unebenheiten von 15 mm bis 30 mm

Glanzgrad glänzend

Beschreibung
Empfohlene Verwendung WILKOPOX AMSF ist eine 2- komponentige Ausgleichsmasse auf Epoxi-Polyamin-Basis. WILKOPOX AMSF wird als Ausgleichsmasse bei der Sanierung und Instandsetzung von zementgebundenen Untergründen wie z.B.: Böden, Betonbauten, ... verwendet.

Zeugnisse -

Produktinformation

Festkörpervolumen 100 %

Verbrauch Abhängig von Größe und Tiefe der auszugleichenden Unebenheiten.

Dichte ca. 2,2 g/cm³ (Mischung incl. Füllgut)

Mischungsverhältnis	Basis	Härter	Füllgut
Im Gewicht	11,5	5	
Im Volumen:	6	3	12 ltr. (Füllgut F) (ca. 30 kg)
	6	3	14 ltr. (Füllgut G) (ca. 35 kg)

Flammpunkt > 95 ° C

Lagerfähigkeit unter Normalbedingungen ca. 12 Monate.

Anwendungsdaten

Topfzeit (100 g) ca. 25 Minuten bei 20°C Ausgangstemperatur

Applikationsmethode Gummiwischer, Glättkelle

Verarbeitungsviskosität WILKOPOX AMSF darf nicht mit Lösemitteln verdünnt werden!

WILKOPOX AMSF ist nach Zugabe der Härterkomponente und Füllgut verarbeitungsfertig.

Verdünnung VEP 46 (nur zur Reinigung von Werkzeugen)

Verarbeitungstemperatur 10 – 30°C/ Untergrundtemperatur mindestens 8°C

Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte	Temperatur				
	Überarbeitbar	min.	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
		max.	12 Std.	6 Std.	4 Std.
			5 Tage	5 Tage	5 Tage
	Begehrbar		24 Std.	12 Std.	8 Std.
	Voll belastbar			7 Tage	

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Oberflächenvorbehandlung WILKOPOX AMSF wird auf mit WILKOPOX PPSF versiegelte mineralische Untergründe aufgetragen. Der Untergrund muss frei von Feuchtigkeit, Fett, Staub oder anderen Verunreinigungen sein.

Die Tiefe der auszugleichenden Unebenheiten darf bei Füllgut F max. 15 mm, bei Füllgut G mind. 15 mm, max. 30 mm betragen. Zum Abstreuen der Ausgleichsmasse kann Füllgut F verwendet werden.

Empfohlenes Farbsystem	Neubau:	Reparatur:
	1 x WILKOPOX PPSF	1 x WILKOPOX PPSF
	1 x WILKOPOX TCSF	1 x WILKOPOX AMSF
		1 x WILKOPOX TCSF

Überstreichbarkeit WILKOPOX AMSF kann mit spezifizierten Produkten z. B. WILKOPOX TCSF überarbeitet werden.

Allgemeines

Sicherheitsratschläge:

- für ausreichende Belüftung sorgen
- keinen Sprühnebel einatmen
- bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen
- Berührung mit der Haut vermeiden

Verfügbarkeit e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.