

PARKETTVERSIEGELUNG HOCHGLÄNZEND

für den Innenbereich
wetterbeständig
schnelltrocknend
leicht zu verarbeiten
glatt verlaufend
strapazierfähig



<p>Beschreibung: Einkomponentensiegel-Kunsthartz-Klarlack für innen. Strapazierfähiger, abriebfester und gut füllender Parkettlack. Schnelltrocknender, glatt verlaufender und glanzbeständiger Lack, der leicht zu verarbeiten ist.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 2 Stunden griffest: nach ca. 10 Stunden überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363 Verträglichkeit nicht mit anderen Produkten mischen</p>	<p>Inhaltsstoffe: Alkydharz, Öl, aliphatische Lösemittel, Additive VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Parkettversiegelung (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Parkettversiegelung enthält maximal 499 g/l VOC</p>
<p>Verwendungszweck: Besonders geeignet zum Versiegeln von Parkett- Holzflächen insbesondere Fußböden und Treppen. Nicht für den gewerblichen Anwender!</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Alte Wachs- und Lackreste, nicht tragfähige Untergründe mit Abbeizer entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen).</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeite neues Holz außen mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren 1 - 2 Grundanstriche ca. 20 % verdünnt nach 24 Stunden Zwischenanstrich anschleifen (Staubmaske tragen) 1 - 2 Endlackierungen mit Parkettversiegelung unverdünnt <p>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungs- anstrich</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten 1- 2 Anstriche mit Parkettversiegelung unverdünnt 	<p>WGK: 1 GISBAU-Code: M-KH 02</p> <p>Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Ethylhexansäure, Zirkoniumsalz; 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 11-13 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes Verdünnungsmittel zum Rollen und Streichen Terpentinersatz Werkzeug: Pinsel, Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p>Farbtöne Farblos</p> <p>Verpackungsgrößen: 750 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>