

# ÖL- & BETONSPERRE

seidenglänzend  
mit Prüfzeichen P-57.022 2  
Innen- und Außenbereich  
trittfest  
wetterfest  
heizölbeständig



<p><b>Beschreibung:</b> Spezial-Beschichtung zum Schutz von Auffangwannen und -räumen für Heizöl EL. Seidenglänzende, strapazierfähige, leicht zu verarbeitende Spezialdispersionsfarbe auf Wasserbasis für den Innen- und Außenbereich.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden voll belastbar: nach ca. 8 Tagen Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p><b>Lichtbeständigkeit:</b> sehr gut <b>Wetterbeständigkeit:</b> sehr gut <b>Verträglichkeit:</b> alle Farbtöne sind in jedem Verhältnis untereinander mischbar <b>Lagerung:</b> unangebrochene Gebinde sind bei kühler, aber frostfreier Lagerung mind. 2 Jahre verwendbar</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b> Spez. Kunststoffdispersion, anorganische Pigmente, Füllstoff, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.:04124 606-188.</p>
<p><b>Verwendungszweck:</b> Geeignet für Beton-, Putz-, Estrichflächen von Auffangwannen und Auffangräumen für Heizöl EL innerhalb allseitig geschlossener Räume. Kann außerhalb der Beschichtungsvorschrift für Mineralöle auf allen mineralischen Untergründen innen und außen verwendet werden. <b>Wichtig:</b> Nicht für Garagenböden geeignet!</p>	<p><b>VOC-Gehalt:</b> EU Grenzwert für Fußbodenbeschichtung: (Kat.A/i): 140 g/l (2010). Fußbodenbeschichtung enthält maximal 65 g/l VOC.</p>
<p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b> Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber, öl und fettfrei sein. Trennmittel, Schalöle und lose Anstriche restlos entfernen. Mineralische Beschichtungsflächen müssen mind. 28 Tage alt sein. Vor dem Gebrauch gut aufrühren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!</p>	<p><b>WGK:</b> 1 <b>GISBAU-Code:</b> M-DF 01</p>
<p><b>Beschichtung für Auffangwannen:</b> Für eine ausreichende Beschichtung sind mind. 3 Anstriche in 2 verschiedenen Farbtönen im Wechsel erforderlich. Diese Anstriche müssen erkennbar bleiben. Den 1. Anstrich mit Öl- &amp; Betonsperre bis 20 % mit Wasser verdünnen. Den 2. und 3. Anstrich unverdünnt verarbeiten. Die Gesamtbeschichtung muss mind. 950 ml / m<sup>2</sup> unverdünnten Anstrichstoff aufweisen!</p>	<p><b>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b> - auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unterhalb + 5° C verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit viel Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler!</p>
<p><b>Renovierungsanstrich:</b> Intakte und fest haftende Altanstriche leicht schleifen, säubern und danach 2-mal unverdünnt mit Öl- &amp; Betonsperre überstreichen.</p>	<p><b>Farbtöne</b> Rotbraun; Grau</p>
<p><b>Neuanstrich auf mineralischen Untergründen außerhalb der Beschichtungsvorschrift:</b> Sandende und saugende Untergründe mit Acryl-Tiefengrund vorbehandeln. Den 1. Anstrich mit Öl- &amp; Betonsperre bis zu 20 % mit Wasser verdünnen. Den 2. und 3. Anstrich unverdünnt auftragen. Zwischen den einzelnen Anstrichen die vorgeschriebene Trockenzeit einhalten. Öl- &amp; Betonsperre kann gestrichen oder gerollt werden.</p>	<p><b>Verpackungsgrößen:</b> 2,5 L</p>
<p><b>Ergiebigkeit:</b> ca. 4 m<sup>2</sup>/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes <b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:</b> Wasser <b>Werkzeug:</b> Rolle, Pinsel, Bürste <b>Reinigung der Werkzeuge:</b> sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>