

HOLZSCHUTZ-GEL

tropf- und spritzgehemmt
 seidenmatt
 für außen
 betont die Maserung
 licht- und wetterbeständig
 leicht zu verarbeiten



<p>Beschreibung: Kombination aus speziellen Alkydharzen und Ölen. Holzschutz-Gel ist eine tropf- und spritzgehemmte Holzlasur. Vor und während des Verarbeitens das Gel nicht schütteln, um- oder aufrühren. Holzschutz-Gel verflüssigt sich bei der Verarbeitung. In Verbindung mit Holzgrundierung wird Bläue- und Schimmelbefall wirkungsvoll vorgebeugt. Holzschutz-Gel zeichnet sich durch sehr gute Witterungsbeständigkeit und einen hohen UV-Schutz aus.</p>	<p>Trockenzeit:(bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 5 Stunden überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: sehr gut Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen</p>	<p>Inhaltsstoffe: Kombination spezieller Alkydharze, entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, transparente Pigmente, Additive</p>
<p>Verwendungszweck: zum Schutz von allen Hölzern tropische und einheimische Hölzer, Holzbauteilen</p>	<p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Holzschutz-Gel (Kat.A/e) 400 g/l (2010). Holzschutz-Gel enthält max. 399 g/l VOC.</p>
<p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Nicht unter + 5°C verarbeiten Alle Untergründe müssen tragfähig sein, d.h. sauber, fett- und ölfrei. Harzreiche Hölzer und fettige Rückstände mit Universalverdünnung abwaschen. Lose Anstriche entfernen. Intakte Altanstriche leicht anschleifen (Staubmaske tragen). Rohes Holz und kesseldruck-imprägniertes Holz mit Holzgrundierung je nach Saugfähigkeit 1-2-mal vorbehandeln. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!</p>	<p>GISBAU-Code: M-KH 02</p>
<p>Mindestens 2 Anstriche, stark der Witterung ausgesetzte Seiten 3 Anstriche (mind. 70 ml/m² je Anstrich). Holzschutz-Gel mit geeignetem Pinsel (z.B. Lasurpinsel) in Holzmaserichtung aufbringen. Bei Eichenholz ist ein 3-facher Anstrich dringend erforderlich, um eine geschlossene Anstrichoberfläche zu erzielen. Holzflächen regelmäßig inspizieren, eventuelle Schäden sofort ausbessern. Farblos bietet keinen UV-Schutz!</p>	<p>Gefahrenhinweise Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sicherheitshinweise Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter Entsorgung gemäß nationaler behördlicher Bestimmungen.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 12-16 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: unverdünnt verarbeiten Werkzeug: Flachpinsel Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinsel</p>	<p>enthält: 4-Morpholincarbaldehyd, Phthalsäureanhydrid Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): nicht anwendbar</p>
	<p>Langzeitschutz-Erklärung: Langzeitschutz bis zu 7 Jahren bei sachgemäßer Anwendung gemäß Anstrichaufbau. Mindestens 3maliger Anstrich mit einem Mindestauftrag von 70 ml/m² pro Anstrich. Bei Objekten, die einer hohen Wetterbelastung ausgesetzt sind, ist mit kürzerem Wetterschutz zu rechnen. Flächen regelmäßig inspizieren, Schadstellen sofort ausbessern. Es empfiehlt sich ein Auffrischungsanstrich mindestens alle 2 Jahre.</p>
	<p>Farbtöne Farblos, Kiefer, Eiche, Palisander, Mahagoni, Teak, Nussbaum</p>
	<p>Verpackungsgrößen: 750 ml ; 5 L</p>
	<p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>