

WILKOPOX PP

Code Nr. / Farbton	Basis	EPP 0000	farblos
	Härter	EPX 1703	
Beschreibung	2K-Einlaßgrund für saugende Untergründe.		
Empfohlene Verwendung	Ideal für Putz- und Betonsanierung als Untergrund für Epoxidharz-, DD- und Acrylanstriche. Auch geeignet bei chemisch stark beanspruchten Flächen.		

Zeugnisse ---

Produktinformation

Festkörpervolumen	ca. 15 % (Mischung)		
Standard-Schichtdicke	trocken 10 µm , nass 67 µm		
Theor. Ergiebigkeit	ca. 15,0 m ² /ltr. = 17,0 m ² /kg bei 10 µm, abhängig vom Untergrund und von den Applikationsbedingungen.		
Dichte	ca. 0,88 g/cm ³ (Mischung)		
Mischungsverhältnis	Basis	Härter	
	Im Gewicht:	10	1
	Im Volumen:	10,7	1
Flammpunkt	+ 25 ° C		
VOC	< 770 g/ltr. (Mischung)		
Lagerfähigkeit	unter Normalbedingungen ca. 12 Monate.		

Anwendungsdaten

Topfzeit	12 Stunden bei 20 ° C
Applikationsmethode	Streichen, Rollen, konventionelles und airless Spritzen.
Düsengröße	0,013 - 0,015" airless
Verdünnung	VEP 46

Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte	Temperatur		+ 20° C	+ 30° C
	Staubtrocken	Überarbeitbar	3 Std.	2 Std.
	mind.	max.	12 Std.	8 Std.
			72 Std.	

Oberflächenvorbehandlung	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen. zu beschichtende Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Öl, Fett, Salz, Walzhaut und Feuchtigkeit. Alte Farbreste sind zu entfernen.
Anstrichaufbau	EPP 0000 sollte 1-2 mal je nach Saugfähigkeit des Untergrundes unverdünnt aufgetragen werden. Nach Trocknung kann mit WILKOTAN- und WILKOPOX-Systemen überarbeitet werden.

Allgemeines

Sicherheitsratschläge:	a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
-------------------------------	---

Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten
----------------------	--

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.