

KUPFERLACK DACHRINNENFARBE

für den Innen- und Außenbereich
glänzend
gut deckend und sehr ergiebig
hochwertige Lackierung
wetter- & glanzbeständig
hochelastisch und strapazierfähig



<p>Beschreibung: Spezialschutzanstrich auf Kunstharzbasis. Glänzender, hochelastischer Deckanstrich für den Innen- und Außenbereich.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 5 Stunden griffest: nach ca. 12 Stunden überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 2 Tagen Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 Verträglichkeit darf nicht mit anderen Farbsystemen gemischt werden</p>	<p>Inhaltsstoffe: Alkydharz, anorganische / organische Pigmente, Füllstoffe, Aluminium, aliphatische Lösemittel, Additive VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Kupferlack (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Kupferlack enthält maximal 499 g/l VOC.</p>
<p>Verwendungszweck: Besonders geeignet als Schutz- und Dekorationsanstrich für Eisen-, Holz-, Beton-, und Stahlflächen sowie Dachrinnen.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen). Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung imprägnieren.</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen) a) Untergrund entsprechend vorarbeiten b) 1 - 2 mal grundieren mit Allgrund c) 1 - 2 mal lackieren mit Kupferlack</p> <p>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich a) Untergrund entsprechend vorarbeiten b) Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), beschädigte Stellen mit Allgrund grundieren c) 1 - 2 mal lackieren mit Kupferlack</p>	<p>WGK: 1 GISBAU-Code: M-LL 01</p> <p>Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): Enthält 2-Ethylhexan- säure, Zirkoniumsalz; Fettsäuren, C18-ungesät., Trimere, Vbgn. mit Oleylamin; 2-Butanonoxim; Fettsäuren,Tallöl-,Verbindungen mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 14 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen und Streichen Terpentinersatz Werkzeug: Pinsel und Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p>Farbtöne Kupfer</p> <p>Verpackungsgrößen: 750 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>