

WILKOPOX EG

Code Nr. / Farbton	Basis	EPB 6100 grün EPB 9107 grau DB 702 EPB 9707 grau DB 703
	Härter	EPX 1703

Beschreibung Dickschichtige 2-K-Epoxidharz-Eisenglimmerfarbe für den 1. Deckanstrich über Wilckens Epoxid-Grundbeschichtung.

Empfohlene Verwendung
Zeugnisse 687.12; 687.13; 687.14 lt. Blatt 87TL/TP – KOR – Stahlbauten

Produktinformation

Festkörpervolumen ca. 52 % Mischung

Standard-Schichtdicke trocken 80 µm, nass 155 µm

Theor. Ergiebigkeit ca. 6,5 m²/ltr. = 4,1 m²/kg bei 80 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen.

Dichte
Mischungsverhältnis Mischung ca. 1,6 g/cm³

	Basis	Härter
im Gewicht	6	1
im Volumen	3	1

Flammpunkt + 25 ° C

Lagerfähigkeit unter Normalbedingungen ca. 6 Monate.

Anwendungsdaten

Topfzeit 8 Stunden bei 20 ° C

Applikationsmethode vorzugsweise airless Spritzen, Streichen möglich.

Düsengrösse 0,019 - 0,023" airless

Verdünnung VEP 46

Trocknung	Temperatur	+ 5° C	+ 10° C	+ 20° C	+ 30° C
bei 65 % rel. Luftfeuchte	Staubtrocken	4 Std.	3 Std.	2 Std.	1,5 Std.
	trocken	16 Std.	12 Std.	8 Std.	6 Std.
	Überarbeitbar	16 Std.	12 Std.	8 Std.	6 Std.
	mind.			9 Monate	
	max.				

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Oberflächenvorbehandlung zu beschichtende Flächen müssen frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit. Es empfehlen sich Grundanstriche auf Basis Epoxidharz/Polyaminaddukt lt. Blatt 87 TL/TP-KOR-Stahlbauten

Überstreichbarkeit EPB 9107 ist mit Wilckens Epoxid-Eisenglimmerfarbe II. Deck sowie mit Deckanstrichen auf PU-Grundlage lt. Blatt 87 TL/TP-KOR-Stahlbauten überstreichbar.

Allgemeines

Sicherheitsratschläge:

- a) für ausreichende Belüftung sorgen
- b) keinen Sprühnebel einatmen
- c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen
- d) Berührung mit der Haut vermeiden
- e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

Verfügbarkeit weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.