



wilckens



Farben sind unsere Welt

BETONBESCHICHTUNG

seidenmatt
 Innen- und Außenbereich
 geruchsneutral
 tritt- und stoßfest
 hochabriebfest
 leicht zu verarbeiten
 umweltschonend



www.blauer-engel.de/uz12a

<p>Beschreibung: Wasserverdünnbare spezial Betonbodenversiegelung für den Innen- und Außenbereich. Leicht zu verarbeitende Spezialbeschichtung für Fußböden aller Art mit normaler Gehbelastung. Zäh, flexible und abriebfeste Bodenbeschichtung. Geruchsarm und umweltschonend, da wasserverdünnbar.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 2 Stunden überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 3 Tagen Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: gute UV-Beständigkeit Wetterbeständigkeit: gute Wetterbeständigkeit Verträglichkeit: Alle Farbtöne sind in dem Verhältnis miteinander mischbar, nicht mit anderen Produkten mischen</p>	<p>Inhaltsstoffe: Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, lichtechte Pigmente, calcitische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.</p>
<p>Verwendungszweck: Geeignet für die Beschichtung von Fußböden, Kellerböden, Zementsockel, Estrich, Betontreppen, Balkone, Putz, Mauerwerk, Holz usw. Terrassen, Lager- und Wirtschaftsräumen und anderen Nutzflächen, die keiner <u>ständigen</u> Wasserbelastung ausgesetzt sind. <u>Nicht</u> für Garagenböden geeignet!</p>	<p>VOC-Gehalt: EU Grenzwert für Betonbeschichtung (Kat.A/i): 140 g/l (2010). Betonbeschichtung enthält maximal 10 g/l VOC.</p> <p>WGK: 1</p>
<p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Altanstriche sind zu prüfen, ob sie mit unserer Betonbeschichtung verträglich sind. Hinterfeuchtung ist auszuschließen. Glatt abgezogene Betonflächen müssen vor der Beschichtung aufgeraut werden. Zementschlämme und Sinterschichten mechanisch entfernen. Beton- und Estrichflächen müssen mind. einen Monat durchgetrocknet sein. Im Außenbereich muss der Untergrund Moos- und algenfrei sein. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Beton und Estrich, Innen und Außen a) Untergrund entsprechend vorarbeiten b) 1 x grundieren mit Tiefgrund LF c) 2 bis 3 Anstriche unverdünnt</p> <p>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungs-Anstrich a) Altanstriche prüfen, ob sie mit unserer Betonbeschichtung verträglich sind b) Untergrund entsprechend vorarbeiten, Fehlstellen ausflecken c) 1 x grundieren mit Tiefgrund LF d) 1 - 2 x lackieren mit Betonbeschichtung unverdünnt</p>	<p>GISBAU-Code: M-LW 01</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE - kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) erarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe - ist zu vermeiden - während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen - bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 10 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Wasser Werkzeug: Rolle, Pinsel Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p>Farbtöne Rotbraun ; Silbergrau (RAL 7001) ; Kieselgrau (RAL 7032)</p> <p>Verpackungsgrößen: 750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>