



B.-CARBOLIN

Wetterfeste Holzlasur für alle im Freien befindlichen Hölzer

<p>Beschreibung wetterfeste Holzlasur auf Pflanzenölbasis</p> <p>Farbton: Holzbraun</p>	<p>Trocknung: Chemisch durch Vernetzung der pflanzlichen Fettsäuren mit Luftwasserstoff und physikalisch durch Verdunstung flüchtiger Bestandteile</p> <p>Trockenzeit: Staubtrocken bei 20°Celsius und 50% relativer Luftfeuchtigkeit ca. 20 Minuten</p> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtechtheit: aufgrund von Eisenoxid-Pigmenten sehr hohe Lichtechtheit</p> <p>Wetterbeständigkeit: sehr gute Wetter- und UV Beständigkeit</p>	<p>Inhaltsstoffe: native ungesättigte Pflanzenöle, Eisenoxide, Wasser, Additive, Konservierungsmittel</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für B.-Carbolin (Kat.A/f) 130 g/l (2010). B.-Carbolin enthält max. 2 g/l VOC.</p> <p>WGK: 1</p> <p>GISBAU-Code: M-KH 01</p> <p>Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschläge: Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs von Holzanstrich ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Konservierungsmittel: enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on – Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter: 04124-606-188</p>
<p>Verwendungszweck: geeignet für alle im Freien befindlichen Hölzer</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und salzfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind zu entfernen. Es werden 2 Anstriche mit B.-Carbolin empfohlen. Verwendung nach Anbruch innerhalb eines Jahres.</p> <p>Lagerung: Kühl und frostfrei lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p>	<p>Verpackungsgrößen: 5 l ; 10 l</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>
<p>Ergiebigkeit: 8-10 m²/l , je nach Untergrundbeschaffenheit</p> <p>Lösungsmittel: frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen, daher keine Geruchsbelästigung</p> <p>Verarbeitung: mittels Pinsel, Rolle, Quast usw.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen</p>	