

FENSTER- & TÜRENLACK 2in1 GLÄNZEND

Innen- und Außenbereich
 Grund- und Deckanstrich
 wasserverdünnbar/umweltfreundlich
 blockfest
 licht- und wetterbeständig
 leicht zu verarbeiten mit sehr gutem Verlauf
 weiß



<p>Beschreibung: Wasserverdünnbare, dauerelastische Polyurethan- / Acrylat-Hybriddispersion auf maßhaltigen Bauteilen. Schnell trocknender Grund- und Deckanstrich. Geruchsarm, da schadstoff- und lösungsmittelarm. Blockfester Anstrich mit glänzender Oberfläche für innen und außen.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <p>staubtrocken/griffest: nach ca. 2 Stunden überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden durchgetrocknet und belastbar: nach ca. 4 Tagen Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363 Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen</p>	<p>Inhaltsstoffe: Polyurethan-/ Acrylat-Hybriddispersion, Titandioxid, Additive, Wasser, Konservierungsmittel 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Fenster- & Türenlack (Kat.A/d) 130 g/l (2010). Fenster- & Türenlack enthält max. 80 g/l VOC.</p> <p>WGK: 1 GISBAU-Code: M-LW 01</p>
<p>Verwendungszweck: Nach entsprechender Vorbehandlung besonders geeignet auf maßhaltigen Holzbauteilen z.B. Fenster- und Türen im Innen- und Außenbereich.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut aufrühren.</p> <p>Neuanstrich a) Untergrund fachgerecht vorbereiten b) rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren c) 1 Anstrich mit Vorlack 2in1 mit 10 % Wasser verdünnt d) 1 – 2 Deckanstriche mit Fenster- und Türenlack 2 in 1 unverdünnt.</p> <p>Renovierungsanstrich a) Altanstriche reinigen und gut anschleifen (Staubmaske tragen) b) 2 – 3 Deckanstriche mit Fenster- und Türenlack 2in1 unverdünnt</p>	<p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE - kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen - bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altacke abgeben - auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 12 m²/ltr., bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Wasser Werkzeug: Flachpinsel mit Naturborsten, Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p>Farbtöne Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 375 ml ; 750 ml</p>
<p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>	