

## Marine & Protective Coatings

# WILKOZINC PRIMER HB

Code Nr. / Farbton                      Basis                      EPB 7601                      grau  
 Härter                      EPX 1703

**Beschreibung**                      2K-Zinkstaubgrundierung mit hervorragender Korrosionsschutzwirkung.

**Empfohlene Verwendung**                      Ausgezeichnete Haftung, Seewasser-, Wetter- und Temperaturbeständigkeit sind charakteristische Merkmale dieses Materials, das seinen Einsatz im Industrie- und Schiffahrtsbereich findet.

**Zeugnisse**                      687.03 lt. Blatt 87 TL/TP – KOR – Stahlbauten

### Produktinformation

**Festkörpervolumen**                      ca. 53 %

**Standard-Schichtdicke**                      trocken 60 µm , nass 115 µm

**Theor. Ergiebigkeit**                      ca. 8,8 m<sup>2</sup>/ltr. = 3,5 m<sup>2</sup>/kg bei 60 µm; ca. 7,4 m<sup>2</sup>/ltr. = 2,8 m<sup>2</sup>/kg bei 80 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen.

**Dichte**                      ca. 2,5 g/cm<sup>3</sup> (Mischung)

<b>Mischungsverhältnis</b>	<b>Basis</b>	<b>Härter</b>
<b>im Gewicht</b>	25	1,25
<b>Im Volumen</b>	7	1

**Flammpunkt**                      + 25 ° C

**Lagerfähigkeit**                      unter Normalbedingungen ca. 6 Monate.

### Anwendungsdaten

**Topfzeit**                      8 Stunden bei 20 ° C

**Applikationsmethode**                      vorzugsweise airless Spritzen, Streichen möglich.

**Düsengrösse**                      0,023"

**Verdünnung**                      VEP 46

Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte	<u>Temperatur</u>	<u>+ 5° C</u>	<u>+ 10° C</u>	<u>+ 20° C</u>	<u>+ 30° C</u>
	<b>Staubtrocken</b>	4 Std.	3 Std.	2 Std.	1,5 Std.
	<b>Überarbeitbar</b>	mind. 20 Std.	16 Std.	2 Std. 3 Monate	1 Std.

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

**Oberflächenbehandlung**                      Sandstrahlen SA 2 ½. Die Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit.

**Überstreichbarkeit**                      EPB 7601 ist mit Wilckens Deckanstrichen vorzugsweise WILKOPOX und WILKOTAN überarbeitbar.

### Allgemeines

**Sicherheitsratschläge:**

- a) für ausreichende Belüftung sorgen
- b) keinen Sprühnebel einatmen
- c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen
- d) Berührung mit der Haut vermeiden
- e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

**Verfügbarkeit**                      weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.

### Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.