

Marine & Protective Coatings

WILKOHYD 2090

Code Nr. / Farbton	PAWM	Nr. gemäß Farbton
Glanzgrad	seidenglänzend	
Beschreibung	wasserverdünnbarer Buntlack auf Acrylbasis	
Empfohlene Verwendung	Für alle grundierten Holz-, Metall-, Kunststoffuntergründe im Innen- und Außenbereich. Auch für mineralische Untergründe geeignet.	
Zeugnisse	---	
<u>Produktinformation</u>		
Festkörpervolumen	ca. 40 % (je nach Farbton)	
Standard-Schichtdicke	trocken 40 µm, nass 100 µm	
Theor. Ergiebigkeit	ca. 10 m ² /ltr. = 8,3 m ² /kg bei 40 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen	
Dichte	ca. 1,20 g/cm ³ , abhängig vom Farbton	
Flammpunkt	> 66°C	
VOC	< 100 g/ltr.	
Lagerfähigkeit	mind. 1 Jahr (kühl, jedoch frostfrei lagern)	
<u>Anwendungsdaten</u>		
Topfzeit	---	
Applikationsmethode	Spritzen, airless Spritzen, Streichen (Orell-Pinsel) oder Rollen (Mohair)	
Düsengrösse	airless unverdünnt 0,011", Druck 140-160 bar. Luftspritzen mit ca. 10% Wasser, 1-1,5mm Düse, Druck 3,5-4 bar	
Verdünnung	Wasser	

Trocknung	Temperatur	+ 5° C	+ 10° C	+ 20° C	+ 30° C
Bei 65 % rel. Luftfeuchte	Staubtrocken	4 Std.	2 Std.	1 Std.	40 Min.
	trocken			6 Std.	
	Überarbeitbar	mind. 24 Std.	12 Std.	6 Std.	5 Std.
	max.				
	Voll belastbar			ca. 6 Tagen	

Oberflächenvorbehandlung	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen. zu beschichtende Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit. Lose Anstrichreste sind zu entfernen, alte Anstriche gut anzuschleifen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Überstreichbarkeit	mit gleichem System

Allgemeines

Sicherheitsratschläge:

- a) für ausreichende Belüftung sorgen
- b) keinen Sprühnebel einatmen.
- c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- d) Berührung mit der Haut vermeiden
- e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.
---------------	---

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.