

MALER WEISSLACK



für den Innen- und Außenbereich
hochglänzend
sehr gut deckend
hochwertig
wetterbeständig

<p>Beschreibung Schnelltrocknender, strapazierfähiger Kunstharz-Decklack mit hervorragender Glanzhaltung und gutem Verlauf. Leicht zu verarbeitender, dauerelastischer, schlag- und stoßfester Weißlack.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <table border="0"> <tr> <td>staubtrocken:</td> <td>nach ca. 5 Stunden</td> </tr> <tr> <td>griffest:</td> <td>nach ca. 12 Stunden</td> </tr> <tr> <td>überarbeitbar:</td> <td>nach ca. 24 Stunden</td> </tr> <tr> <td>durchgetrocknet:</td> <td>nach ca. 3 Tagen</td> </tr> </table> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>	staubtrocken:	nach ca. 5 Stunden	griffest:	nach ca. 12 Stunden	überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden	durchgetrocknet:	nach ca. 3 Tagen
staubtrocken:		nach ca. 5 Stunden							
griffest:	nach ca. 12 Stunden								
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden								
durchgetrocknet:	nach ca. 3 Tagen								
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363 Verträglichkeit mit Kunstharz-Buntlack mischbar</p>	<p>Inhaltsstoffe: Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Weißlack (Kat.A/d) 300 g/l (2010). Weißlack enthält max. 299 g/l VOC.</p> <p>WGK: 1 GISBAU-Code: M-LL 01</p>								
<p>Verwendungszweck: Geeignet für alle Holzuntergründe und Metall. Besonders geeignet als Deckanstrich auf Holz, Eisen und Stahl wie Türen, Fenster, Möbel, Gitter usw.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbe 1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Maler Weißlack <p>2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten 1 mal vorstreichen mit Rostprimer grundieren 1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Maler Weißlack <p>3. Anstrichaufbau auf Nichteisenmetalle (Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, PUR, Polyester sowie Resopal)</p> <ol style="list-style-type: none"> Metall entsprechend vorarbeiten Kupferflächen sowie Verzinkungen gut anschleifen und mit Salmiakgeist entfetten Aluminiumflächen schleifen oder Glasstrahlen, mit Universalverdünnung entfetten Hart-PVC, PUR, Polyester sowie Resopal mit Schleifvlies anschleifen und mit Universalverdünnung entfetten Renovierungsanstriche anlaugen oder gut anschleifen (thermoplastische Altanstriche z.B. Betonbeschichtung, wasserverdünnbare Acryllacke etc. nur mit gleichartigen Materialien überstreichen) 1 x grundieren mit Allgrund 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Maler Weißlack <p>4. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten Altanstriche gründlich anschleifen, beschädigte Stellen mit Holzgrundierung, Rostschutzprimer oder Allgrund grundieren. 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbe 1 Deckanstrich dünn-schichtig mit Maler Weißlack <p>Hinweis: Bei der Verarbeitung von Alkydharzlacken kann es bei der Auftrocknung zu einer Dunkelvergilbung kommen. Großflächige Verarbeitung im Innenbereich kann zur Geruchsentwicklung führen.</p>	<p>Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Sicherheitshinweise: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU) Enthält 2-Ethylhexansäure, Zirkoniumsalz; 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>								
<p>Ergiebigkeit: ca. 12-14 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen Terpentinersatz; verarbeitungsfertig, zum Streichen und Rollen</p> <p>Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, rolle</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p>Farbtöne: Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 375 ml ; 750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>								