



KÖNIGSSERIE
GERUCHSNEUTRALE WANDFARBE
„Blauer Engel“ weiß emissionsarm
DIN EN 13300:
Nassabriebsklasse 3
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2
bei 6 m²/L

- **WERKSTOFF**
Hochdeckende Wand- und Deckenfarbe in Handwerkerqualität, füllkräftig, gut zu verarbeiten, spritzarm, Airless-spritzbar, gut haftend. Die Objektfarbe mit Profiambition. Wasserdampfdiffusionsfähig. Da weder bei der Applikation noch bei der raschen Trocknung Geruchsbelästigung auftritt, können gestrichene Räume schnell wieder bezogen und genutzt werden. Entspricht den Kriterien des Umweltzeichens RAL UZ102 (Blauer Engel, weiß emissionsarm).

Art des Werkstoffs: Kunststoff-Dispersionsfarbe für innen.

Verwendungszweck: Besonders geeignet für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, auf (abgebundenen) Putzflächen, auch für Dämm- und Dekorationsplatten sowie für Raufaser.

Farbton: weiß
Glanzgrad: matt (gem. DIN EN 13300)

Inhaltsstoffe: Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel gemäß RAL UZ102 „Blauer Engel“: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Königsserie (Kat.A/a) 30 g/l (2010).
Königsserie enthält maximal 1 g/l VOC.

Produkt-Code: M-DF 01

Verpackungsgrößen: 5 ltr.

- **EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE**

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: für den Außenbereich nicht geeignet.

Verträglichkeit: ist mit Voll- und Abtönfarbe mischbar.

**Verdünnungsmittel
zum Rollen, Streichen,
Spritzen** Wasser

Ergiebigkeit: ca. 6 m² / Liter
je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trockenzeit: staubtrocken nach 2 bis 3 Stunden
(bei 20°C/65 % rel. Luftfeuchte)

KÖNIGSSERIE
GERUCHSNEUTRALE WANDFARBE
„Blauer Engel“ weil emissionsarm
DIN EN 13300:
Nassabriebsklasse 3
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2
bei 6 m²/L



Bearbeitung:)
Überstreichbar:)
Überrollbar:) nach 6 - 8 Stunden
Überspritzbar:)

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

● **ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Vor Gebrauch Kennzeichnung lesen!

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und k Reidende Altanstriche sind zu entfernen. Abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund LF verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Tiefgrund LF zu grundieren.

Tipp: Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen

- Untergrund entspr. vorarbeiten, ggf. verfestigen
- Grundanstrich mit Superweiss ca. 5% Wasser verdünnt
- Ein Deckanstrich unverdünnt.

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Je nach Untergrundbeschaffenheit 1-2 Deckanstriche unverdünnt.

Tipp: In den Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einem Plastikbeutel umwickelt aufbewahren.

● **SICHERHEITSRATSCHLÄGE/GEFAHRENHINWEISE**

- auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unterhalb + 5° C verarbeiten
- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit viel Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.