

WILKOHYD 3080

Qualitäts-Nr.:	PSWB	Nr. gemäß Farbton
Beschreibung	Wasserverdünnbare Einschichtfarbe für Güterwaggons und Stahlbaukonstruktionen nach TL 918 300 Blatt 8.	
Zeugnisse	---	
<u>Produktinformation</u>		
Festkörpervolumen	ca. 50 %	
Standardschichtdicke	trocken 120 µm, nass 240 µm	
Theor. Ergiebigkeit	ca. 4,2 m ² /ltr. = 3,5 m ² /kg bei 120 µm, abhängig vom Untergrund und von den Applikationsbedingungen	
Dichte	ca. 1,20 g/cm ³	
Flammpunkt	---	
Haltbarkeit	mind. 12 Monate (kühl, jedoch frostfrei lagern)	
<u>Anwendungsdaten</u>		
Topfzeit	---	
Applikationsmethode	Vorzugsweise Airless-Spritzen, streichen möglich	
Düsengröße	0,017-0,21"	
Verdünner	Wasser	

Trocknung	<u>Temperatur</u>		<u>+ 20°C</u>
bei 65 % rel. Luftfeuchte	Staubtrocken		5 Std.
	trocken		16 Std.
	Überarbeitbar	mind.	
		max.	
	Bemerkung	Die Aushärtung kann durch Wärme beschleunigt werden!	

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss sauber sein und frei von Verunreinigungen wie z.B. Fett, Öl, Walzhaut, Rost und Salz. Lose Anstrichreste sind zu entfernen, alle Anstriche gut anschleifen.
Überstreichbarkeit	mit sich selbst überlackierbar
<u>Allgemeines</u>	
Sicherheitsratschläge	<ul style="list-style-type: none"> a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten
Allgemeine Bemerkung	

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.