



wilckens®

Farben sind unsere Welt

SCHWIMMBECKENBESCHICHTUNG

für den Außenbereich
 seidenglänzend
 chemiekalienbeständig
 schnelltrocknend & kratzfest
 sehr gute Haftung
 hohe Farb- und Glanzstabilität



<p>Beschreibung: CC-Deckfarbe für Schwimmbecken im Außenbereich. Diese Spezialbeschichtung für Schwimmbecken aus Beton ist schnell trocknend, kratzfest und leicht verarbeiten. Ein strapazierfähiger und zuverlässiger Schutzlack. Vor Gebrauch Kennzeichnung lesen!</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 5 Stunden überarbeitbar: nach ca. 16 Stunden durchgetrocknet und voll belastbar: nach ca. 7 Tagen Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 Verträglichkeit nicht mischbar mit anderen Produkten Dichte 1,20 – 1,40 g/cm³</p>	<p>Inhaltsstoffe: Chlorkautschuk/Kombination, Weichmacher, anorganische Pigmente, Füllstoffe, Aromaten, Acetate, Additive. Epoxidhaltige Verbindungen, Hinweise des Herstellers beachten VOC-Gehalt: Schwimmbeckenbeschichtung unterliegt nicht der VOC-Deko-Richtlinie WGK: 2 GISBAU-Code: M-PL 04</p>
<p>Verwendungszweck: Besonders gut geeignet für die Beschichtung von Schwimmbecken und anderen Betonuntergründen. <u>Nicht für Fischbecken geeignet!</u></p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Öl, Fett und wasserlöslichen Verbindungen sein. Zementschlämme sind restlos zu entfernen. Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 4 Wochen) beschichten. Hinterfeuchtung ist auszuschließen. Asphaltierte und geteerte Fugen nicht überstreichen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!</p> <p>1. Grundanstrich: Mineralische Untergründe einmal mit verdünnter Schwimmbeckenfarbe (ca. 5 % Verdünnung zugeben) behandeln. Eventuell Risse oder Löcher im Beton mit einer Feinbetonmischung ausspachteln. Asphaltierte und geteerte Fugen nicht überstreichen.</p> <p>2. Schlussanstrich 2 x Schwimmbeckenfarbe unverdünnt auftragen</p> <p>3. Renovierungsanstrich Gut erhaltene Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen) säubern und 1 – 2 mal beschichten. Gerissene und abgeplatzte Anstriche restlos entfernen und wie unter Neuanstrich beschrieben verfahren.</p> <p>Empfohlene Schichtdicke: ca. 20 - 30 µm pro Arbeitsgang Die Schichtdicke, die in einem Arbeitsgang auf senkrechte Flächen aufgetragen werden kann, ist abhängig von dem Beschichtungsverfahren, der Temperatur, der Rauheit des Untergrundes, der Objektform und anderem.</p>	<p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - Kann die Atemwege reizen. - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. - Dampf nicht einatmen. - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Kontaminierte Kleidung ausziehen. - Verschüttete Mengen aufnehmen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. enthält: Xylol, Isomerenmisch, Reaktionsprodukt: Bisphenol-AEpiclorhydrin MW<700, Fettsäuren, C18-ungesät., Trimere, Vbgn. mit Oleylamin Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU) Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. nur restentleerte Dosen zu Recycling geben, Dosen mit Resten bitte bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 10 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen und Streichen Wilckens Nitro-Universalverdünnung Werkzeug: Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung</p>	<p>Farbtöne: Poolblau</p> <p>Verpackungsgrößen: 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>