

WILKONYL OCS

Kod / Kolor	PSHD	Zgodny z kartą kolorów
Opis	Grubowarstwowa farba nawierzchniowa.	
Zastosowanie	Do użytku na podłoża stalowe takie jak kontenery, urządzenia przemysłowe itp. Do stosowania jako farba jednowarstwowa, a także nawierzchniowa na farbę podkładową Wilkotex Primer LS – SAGL 7701.	
Certyfikaty	-	

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych	ok. 50 % (zależnie od koloru)	
Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej	60/120 mikronów lub 100/200 mikronów	
Zużycie teoretyczne	ok. 8,3 m ² /litr. = 7,6 m ² /kg przy 60 mikronach suchego filmu, w zależności od chropowatości podłoża i warunków aplikacji.	
Ciężar właściwy	ok. 1,1 g/cm ³	
Punkt zapłonu	+ 24° C	
Składowanie	W normalnych warunkach ok. 6 miesięcy.	
<u>Aplikacja</u>		
Metody aplikacji	Metody natrysku, zwłaszcza natrysk bezpowietrzny.	
Dysza	0,015" – 0,019"	
Rozpuszczalnik	VCC 20	

Czas schnięcia przy 65% wilgotności powietrza	Temperatura		+ 5° C	+ 10° C	+ 20° C	+ 30° C
	Pyłosuchość		8 godzin	4 godziny	2 godziny	1 godzina
	Sucha		36 godzin	24 godziny	8 godzin	8 godzin
	Nakładanie	min.			6 godzin	
	następnych powłok					

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3 °C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Przygotowanie powierzchni	Podłoże wolne od zgorzeli walcowniczej, rdzy, soli, olejów i wilgoci. Jako farba podkładowa stosować Wilkonyl Universal Primer.
Następne wymalowania	PSHD można pokrywać tym samym materiałem metody natrysku.

Uwagi ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> a) Zapewnić odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu
--------------------------	--

Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.
------------	---

Ogólne uwagi

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skonsultować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.