

Marine & Protective Coatings

WILKOHYD 1050

Kod / Kolor	Baza	EPWG...	Zgodny z kartą kolorów
	Utwardzacz	EPWX 0001	
Połysek	Półpołysek		
Opis	Szybkoschnący, wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy grunt antykorozyjny.		
Certyfikaty	-		

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych	ok. 45 %
Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej	80/180 mikronów
Zużycie teoretyczne	ok. 5,6 m ² /ltr = 4,0 m ² /kg przy 80 mikronach suchego filmu, w zależności od chropowatości podłoża i warunków aplikacji.
Ciężar właściwy	ok. 1,39 g/cm ³ (mieszanka składników)

	Baza	Utwardzacz
Proporcje mieszania	objętościowo 5	1
Punkt zapłonu	Wagowo 3,6	1
Składowanie	+ 27 °C ok. 12 miesięcy (w normalnych warunkach).	

Aplikacja

Przydatność do użycia	Max. 5 - 6 h
Metody aplikacji	Natrysk bezpowietrzny – zalecana. Metoda powietrzna, wałek, pędzel – możliwe.
Dysza	0,015"
Rozpuszczalnik	Woda

Czas schnięcia przy 65 % RH	Temperatura		+ 20° C
		Pyłosuchość	Sucha
	Nakładanie następnych powłok	min.	
	Gotowa do użytku:		6 dni

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3 °C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia wolna od zgorzeli walcowniczej, rdzy, olejów, tłuszczów, soli i innych zanieczyszczeń.
Zalecane systemy	-
Następne wymalowania	Może być przemalowany farbami WILKOHYD 2030; 2040; 2050; 2060.

Uwagi ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> a) Zapewnić odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami splukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu
Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.
Ogólne uwagi	

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.