

WILKOTAN EG

Kod / Kolor	Baza	FAE 9107 / 9207 / 9707
	Utwardzacz	FAX 1684
Opis	Dwuskładnikowa, grubopowłokowa, poliuretanowa farba nawierzchniowa na epoksydowe farby gruntowe i epoksydowe międzywarstwy.	
Zalecane stosowanie	Jako farba nawierzchniowa na farby epoksydowe.	
Certyfikaty	Zgodna z wymaganiami strona 87 TL/TP – KOR – Budowle Stalowe.	

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych	Ok. 53 %
Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej	80/150 mikronów
Zużycie teoretyczne	Ok. 6,6 m ² /litr. = 4,9 m ² /kg przy 80 mikronach suchego filmu, w zależności od chropowatości podłoża i warunków aplikacji.
Ciężar właściwy	Ok. 1,35 g/cm ³ (mieszanka składników).

Proporcje mieszania	Baza	Utwardzacz	
	objętościowo	5	1
	wagowo	7	1
Punkt zapłonu	+ 24 °C		
Składowanie	Ok. 6 miesięcy (przy normalnych warunkach).		

Aplikacja

Przydatność do użycia	6 h przy 23 °C
Metody aplikacji	Natrysk powietrzny – zalecana, wałek, pędzel - możliwa.
Dysza	0,015" – 0,019"
Rozpuszczalnik	VFE 35

Czas schnięcia przy 65 % RH	Temperatura				
	Pyłosuchość	+ 5 °C	+ 10 °C	+ 20 °C	+ 30 °C
Sucha		6 godzin	4 godziny	2 godziny	1 godzina
	min.	24 godziny	16 godzin	10 godzin	6 godzin
Nakładanie następných powłok	min.	24 godziny	16 godzin	12 godzin	10 godzin
	max.			7 dni	

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3°C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Przygotowanie powierzchni	Podłoże wolne od zgorzeliny walcowniczej, rdzy, soli, olejów, tłuszczów, wilgoci i innych zanieczyszczeń. Grunty I warstwy pośrednie przygotowane zgodnie z zaleceniami strona 87 TL/TP – KOR – Budowle Stalowe.
---------------------------	--

Następne wymalowania	Może być przemalowany tym samym materiałem w podanych odstępach czasowych.
----------------------	--

Uwagi ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> a) Zapewnić odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu
--------------------------	--

Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.
------------	---

Uwagi ogólne

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skonsultować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.