

WILKOHYD 2090

Kod / Kolor	PAWM	Zgodny z kartą kolorów
Połysk	Pół połysk	
Opis	Farba nawierzchniowa o pół połysku, na bazie wodorozcieńczalnej emulsji akrylowej. Szybkoschnąca. Bezwonna, bezołowiowa, bezchromianowa.	
Zalecane użycie	Na wszystkie gruntowane podłoża (drewno, metal, plastik), do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Także na podłoża mineralne.	
Certyfikaty	-	

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych	Ok. 40 %	
Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej	40/100 mikronów	
Zużycie teoretyczne	Ok. 10,0 m ² /ltr. = 8,3 m ² /kg przy 40 mikronach suchego filmu, w zależności od chropowatości podłoża i warunków aplikacji	
Ciężar właściwy	Ok. 1,2 g/cm ³	
Punkt zapłonu	Nie dotyczy	
Składowanie	W normalnych warunkach ok. 12 miesięcy, w miejscu chłodnym, nie narażonym na przemarzanie.	

Aplikacja

Metody aplikacji	Walek, pędzel – zalecane. Natrysk bezpowietrzny – możliwa.
Dysza	0,011"
Rozpuszczalnik	Woda

Czas schnięcia przy 65% wilgotności powietrza	Temperatura				
	Pyłosuchość	+ 5° C	+ 10° C	+ 20° C	+ 30° C
		4 godziny	2 godziny	1 godzina	40 min.
	Sucha			6 godzin	
	Następne wymalowania	Min. 24 godziny	12 godzin	6 godzin	5 godzin
	Gotowa do użytku			- 6 dni -	

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3° C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Przygotowanie powierzchni	Podłoże wolne od zgorzeli walcowniczej, rdzy, soli, olejów, tłuszczów i innych zanieczyszczeń.
Następne wymalowania	Można pokrywać tym samym materiałem.

Uwagi ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> a) Zapewnić odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami służyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu
---------------------------------	---

Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.
-------------------	---

Ogólne uwagi

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.