

Marine & Protective Coatings

WILKOHYD 1060

Kod / Kolor	PWP	Zgodny z kartą kolorów	PWP 3930 czerwono brązowy PWP 7101 szary
Opis	Zgodny z normą DAST do czasowej ochrony balastowanego stalowego podłoża. Jednoskładnikowy grunt czasowej ochrony w przemyśle, ograniczone użycie na części podwodne.		
Certyfikaty	Certyfikat spawalniczy „Schweißtechnische Lehr-u. Versuchsanstalt Duisburg” DVS-Norm 501 i DAST-Norm 006. Test maksymalnych wartości pracy (wartość MWS) w czasie spawania zgodna z TRGS 900.		

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych	Ok. 25 - 37 %
Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej	Ok. 25/67,5 mikronów +/- 5 mikronów
Zużycie teoretyczne	Ok. 14,8 m ² /litr. = 11,2 m ² /kg przy 25 mikronach suchego filmu, w zależności od chropowatości podłoża i warunków aplikacji
Ciężar właściwy	Ok. 1,33 g/cm ³
Punkt zapłonu	Nie dotyczy
Składowanie	W normalnych warunkach ok. 6 miesięcy.

Aplikacja

Metody aplikacji	Może być nakładany wszystkimi znanymi metodami natrysku.
Dysza	W zależności od metody natrysku.
Rozpuszczalnik	Woda

Czas schnięcia przy 65% wilgotności powietrza	<u>Temperatura</u>	
	Pyłosuchość	+ 20° C
		2 – 8 min.
	Następne wymalowania	8 godziny

Przygotowanie powierzchni	Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3° C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. Podłoże wolne od zgorzeli walcowniczej, rdzy, soli, olejów, tłuszczów i innych zanieczyszczeń. Stare powłoki należy usunąć. Najlepsze rezultaty po blastowaniu do klasy Sa 2,5.
Następne wymalowania	PWP... można pokrywać większością farb jedno i dwuskładnikowych.

Uwagi ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> a) Zapewnić odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu
Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.
Ogólne uwagi	

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skonsultować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.