

WILKOHYD 3080

Kod / Kolor	PSWB	Zgodny z kartą kolorów
Opis	Wodorocieńczalna, jednopowłokowa farba na stalowe podłoża zgodna z wymogami Kolei Niemieckich TL 918 300 strona 8.	
Certyfikaty	---	

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych	ok. 50 %	
Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej	120/240 mikronów	
Zużycie teoretyczne	ok. 4,2 m ² /ltr. = 3,5 m ² /kg przy 120 mikronach suchego filmu, w zależności od chropowatości podłoża i warunków aplikacji.	
Ciężar właściwy	ok. 1,2 g/cm ³	
Punkt zapłonu	Nie dotyczy	
Składowanie	W normalnych warunkach ok. 12 miesięcy	
<u>Aplikacja</u>		
Metody aplikacji	Natrysk bezpowietrzny – zalecana. Pędzel - możliwa.	
Dysza	0,017” – 0,021”	
Rozpuszczalnik	Woda Sprzęt malarski po stosowaniu przemyć natychmiast wodą lub specjalnym preparatem wodnym.	

Czas schnięcia przy 65% wilgotności powietrza	<u>Temperatura</u>	<u>+ 20° C</u>	
	<u>Pyłosuchość</u>	5 godziny	
	<u>Sucha</u>	16 godzin	
<u>Uwagi:</u>		Wymuszona wentylacja przyspiesza schnięcie	

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3 °C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Przygotowanie powierzchni	Podłoże wolne od zgorzeli walcowniczej, rdzy, soli, smarów, olejów.
Następne wymalowania	Można pokrywać tym samym materiałem.

Uwagi ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> a) Zadbaj o odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu
--------------------------	--

Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.
------------	---

Ogólne uwagi