

WILKOTEX OCS

| | | |
|---------------------|--|------------------------|
| Kod / Kolor | SAMD | Zgodny z kartą kolorów |
| Połysk | półpołysk | |
| Opis | Szybkoschnąca, ekonomiczna, jednowarstwowa farba alkidowa o dobrych właściwościach antykorozyjnych do stosowania w przemyśle (elementy stalowe, koła wagonów, palety, itp.). | |
| Zastosowanie | Do zastosowań wewnętrznych. Unikać użycia na powierzchniach narażonych na promieniowanie UV. | |
| Certyfikaty | - | |

Charakterystyka i właściwości

| | | |
|---|--|--|
| Zawartość części stałych | ok. 48 % | |
| Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej | 40/90 mikronów, 80/180 mikronów | |
| Zużycie teoretyczne | ok. 12 m ² /ltr. = 10 m ² /kg przy 40 mikronach, ok. 6,0 m ² /ltr. = 5 m ² /kg przy 80 mikronach, w zależności od chropowatości podłoża i metody aplikacji | |
| Ciężar właściwy | ok. 1,20 g/cm ³ | |
| Punkt zapłonu | + 24 °C | |
| Składowanie | W normalnych warunkach ok. 1 roku | |
| Aplikacja | Natrysk bezpowietrzny, powietrzny, wałek, pędzel. | |
| Metody aplikacji | Natrysk bezpowietrzny, powietrzny, wałek, pędzel. | |
| Dysza | 0,013" – 0,021" | |
| Rozpuszczalnik | VCC 20 | |

| Czas schnięcia przy 65% wilgotności powietrza | <u>Temperatura</u> | | <u>+ 5 °C</u> | <u>+ 10 °C</u> | <u>+ 20 °C</u> | <u>+ 30 °C</u> |
|---|--------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Pyłosuchość | | | 4 godziny | 2 godziny | 1 godzina |
| Nakładanie następnych powłok | min. | | 12 godzin | 8 godzin | 4 godziny | 3 godziny |

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3 °C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

| | |
|----------------------------------|--|
| Przygotowanie powierzchni | Podłoże wolne od zgorzeli walcowniczej, rdzy, soli, olejów i wilgoci. Najlepsze rezultaty otrzymuje się po oczyszczeniu podłoża do klasy Sa 2,5. |
|----------------------------------|--|

Uwagi ogólne

| | |
|---------------------------------|--|
| Zalecenia bezpieczeństwa | <ul style="list-style-type: none"> a) Zapewnić odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami splukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu |
|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Dostępność | Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania. |
|-------------------|---|

Ogólne uwagi

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.