

Marine & Protective Coatings

WILKOPOX PP

Nr art./Kolor Baza EPP 0000 bezbarwny

Utwardzacz EPX 1703

Charakterystyka 2K – grunt do chłonnych podłoży

Zastosowanie Idealny do napraw tynku i betonu jako grunt pod malowanie farbami na bazie żywicy epoksydowej, DD i akrylowymi. Nadaje się również do powierzchni narażonych na wysokie obciążenia chemiczne

Certyfikaty ---

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych ca. 15 % (objętościowa) - mieszanina

zalecana gr. Powłoki (DFT/WFT) na sucho 10 µm; na mokro 67 µm

Wydajność teoretyczna ca. 15,0 m²/ltr. = 17,0 m²/kg przy 10 µm w zależności od rodzaju podłoża i warunków aplikacji

Gęstość ok. 0,88 g/cm³ (mieszanina)

	Baza	Utwardzacz
Proporcje mieszania składników	10	1
	objętościowo	10,7

Temperatura zapłonu + 25 °C
L.Z.O. < 770 g/l (mieszanina)
Składowanie ~12 miesięcy (w normalnych warunkach składowania).

Sposób aplikacji

Przydatność mieszaniny do stosowania 12 godz. (przy 20° C)

Metoda nakładania malowanie pędzlem, wałkiem, konwencjonalnie i natryskiem airless.

Średnica dyszy 0,013" – 0,015" airless

Rozcieńczalnik VEP 46

Czas schnięcia przy wilgotności 65%	<u>Temperatura</u>	<u>+ 20° C</u>	<u>+ 30° C</u>
		Pyłosucha Sucha	3 godz.
	Zdolność do przemalowania	min. maks.	12 godz. 8 godz. 72 godz.

Podczas aplikacji, temperatura podłoża musi wynosić min 3°C powyżej punktu rosy.

Przygotowanie powierzchni Podłoże winno być wolne od zanieczyszczeń takich jak: olej, sól i wilgoć. Stare resztki farb należy usunąć

Następne wymalowania EPP 0000 powinien 1-2 razy w zależności od chłonności podłoża przy bezpośrednim nakładaniu. Po wyschnięciu, należy pokryć systemami WILKOTAN I WILKOPOX.

Informacje ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa

- a) Zapewnić odpowiednią wentylację;
- b) W czasie aplikacji, nie wdychać powstałych oparów farby;
- c) Przy kontakcie z oczami, spłukać dużą ilością wody i natychmiast udać się do lekarza;
- d) Unikać kontaktu ze skórą;
- e) Dalsze informacje zawarte są w Kartach Bezpieczeństwa Wyrobu

Dostępność Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.

Ogólne uwagi

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skonsultować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.