

# WILKOPOX PRIMER

Kod / Kolor	Baza	EPG...	Zgodny z kartą kolorów	EPG 3012 beżowo czerwony EPG 7801 biało szary
	Utwardzacz	EPX 1703		
Połysk	mat			
Opis	Dwuskładnikowy, epoksydowy grunt o doskonałych właściwościach antykorozyjnych.			
Zastosowanie	Farba o wszechstronnym zastosowaniu w środowisku morskim i przemysłowym.			
Certyfikaty	---			

## Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych	ok. 53 %
Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej	80/170 mikronów lub 120/250 mikronów
Zużycie teoretyczne	ok. 6,6 m <sup>2</sup> /ltr. = 5,3 m <sup>2</sup> /kg przy 80 mikronach lub 4,4 m <sup>2</sup> /ltr. = 3,5 m <sup>2</sup> /kg przy 120 mikronach suchego filmu, w zależności od chropowatości podłoża i warunków aplikacji.
Ciężar właściwy	ok. 1,25 g/cm <sup>3</sup> (mieszanka składników)

Proporcje mieszania	Objęściowo	<b>Baza</b>	<b>Utwardzacz</b>
	Wagowo	4 7	1 1
Punkt zapłonu	+ 25 °C		
L.Z.O.	< 460 g/l (w zależności od koloru)		
Składowanie	ok. 6 miesięcy (w normalnych warunkach).		

## Aplikacja

Przydatność do użycia	8 h przy 20 °C
Metody aplikacji	Natrysk bezpowietrzny – zalecana. Wałek, pędzel – możliwa.
Dysza	0,015" – 0,019"
Rozpuszczalnik	VEP 46

Czas schnięcia przy 65 % RH	Temperatura		± 5°C	± 10°C	± 20°C	± 30°C
	Pyłosuchość			4 godziny	3 godziny	2 godziny
Sucha					3 godziny	2 godziny
Nakładanie następnych powłok	min.	max.	20 godzin	16 godzin	3 godziny	2 godziny
Gotowa do użytku:			Pełne utwardzenie – 7 dni			

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3 °C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia wolna od zgorzeli walcowniczej, rdzy, olejów, tłuszczów, soli i innych zanieczyszczeń. Stare, luźne powłoki należy usunąć, uszkodzenia oczyścić mechanicznie. Najlepsze rezultaty otrzymuje się po blastowaniu do klasy Sa 2,5.
---------------------------	--

Zalecane systemy	1 - 2 x WILKOPOX PRIMER 1 x farby nawierzchniowe WILKOPOX lub WILKOTAN
------------------	---

Następne wymalowania	Może być przemalowana tym samym materiałem lub farbami nawierzchniowymi WILKOPOX, WILKOR lub WILKOTAN.
----------------------	--

## Uwagi ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	a) Zapewnić odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu
--------------------------	--

Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.
------------	---

## Ogólne uwagi

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skontaktować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.