

WILKOPOX TCSF

Nr art. / Kolor	Baza	EPLT	EPLT 7100 EPLT 7200 EPLT 9005
	Utwardzacz	EPLX 1300	bezbardwy
Stopień połysku	połysk		
Charakterystyka	WILKOPOX TCSF jest bezrozpuszczalnikową, grubopowłokową, dwuskładnikową, epoksydową farbą, utwardzaną polyaminą. Utwardzona powłoka tworzy warstwę odporną na ścieranie i wpływ chemikaliów.		
Zastosowanie	WILKOPOX TCSF stosowana jako farba nawierzchniowa przy konserwacji i naprawie podłoży cementowych, takich jak: podłogi, konstrukcje betonowe itp.		
Certyfikaty	---		

Charakterystyka i właściwości

Części stałe, obj. %	100 % - mieszanina
Grubość powłoki (DFT/WFT)	nach sucho (= na mokro) 200 – 600 µm
Teoretyczna wydajność	ok. 5 m ² /l = 3,8 m ² /kg przy 200 µm lub 1,6 m ² /l = 1,3 m ² /kg przy 600 µm, w zależności od rodzaju q podłoża i metody nakładania

Gęstość ok. 1,30 g/cm³ (mieszanina)

Proporcje mieszania składników	Baza	Utwardzacz
	wagowo objętościowo	22,5 12

Temperatura zapłonu > 95°C

L.Z.O. ---

Przechowywanie ok. 12 miesięcy (w normalnych warunkach składowania)

Sposób aplikacji

Przydatność mieszaniny do stosowania (100 g) ok. 40 min., przy temperaturze wyjściowej 20°C

Metoda nakładania wałek, pędzel

Lepkość robocza WILKOPOX TCSF nie wolno rozcieńczać

WILKOPOX TCSF, po dodaniu utwardzacza jest gotowy do użytku

Rozcieńczalnik VEP 46 (tylko do mycia narzędzi)

Temperatura obróbki 10 – 30 °C

Czas schnięcia przy wilgotności 65%	Temperatura				
	Zdolność do przemaalowania	min. maks..	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
			12 godz.	8 godz.	6 godz.
			6 dni	5 dni	5 dni
	Możliwość wejścia		24 godz.	16 godz.	12 godz.
	Pełne obciążenie			7 dni	

Uwagi Podczas aplikacji, temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.

Przygotowanie powierzchni WILKOPOX TCSF nakłada się na zagruntowane podkładem WILKOPOX PPSF/ WILKOPOX AMSF podłoża cementowe.

Zalecany system malarski	nowobudowane:	do napraw:
	1 x WILKOPOX PPSF 1 x WILKOPOX TCSF	1 x WILKOPOX PPSF 1 x WILKOPOX AMSF 1 x WILKOPOX TCSF

Nakładanie następnych WILKOPOX TCSF można przemaalować tym samym produktem

Informacje ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	a) Zapewnić odpowiednią wentylację. b) W czasie aplikacji, nie wdychać powstałych oparów farby. c) Przy kontakcie z oczami, spłukać dużą ilością wody i natychmiast udać się do lekarza. d) Unikać kontaktu ze skórą. e) Dalsze informacje zawarte są w Kartach Bezpieczeństwa Wyrobu.
Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.

Uwagi ogólne