

Marine & Protective Coatings

WILKOPOX BTD

Kod / Kolor Baza EPE... Zgodnie z kartą kolorów

Utwardzacz EPX 1262

Opis Dwuskładnikowa, epoksydowa farba nawierzchniowa o wysokiej odporności na scieranie, wodę morską i większość czynników chemicznych.

Zalecane stosowanie Jako farba nawierzchniowa na systemy epoksydowe na obiekty w okrętownictwie i przemyśle.

Certyfikaty -

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych Ok. 55 %

Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej 40/73 mikronów

Zużycie teoretyczne Ok. 13,7 m²/ltr. = 11 m²/kg przy 40 mikronach suchego filmu, w zależności od chropowatości podłoża i metody aplikacji.

Ciężar właściwy Ok. 1,25 g/cm³ (mieszanka składników)

	Baza	Utwardzacz
Proporcje mieszania	3	1
Punkt zapłonu	4	1
Składowanie	+ 25 °C	
	Ok. 6 miesięcy (przy normalnych warunkach).	

Aplikacja

Przydatność do użycia 8 h przy 20 °C

Metody aplikacji Natrysk bezpowietrzny, wałek, pędzel. Zmieszać składniki na 0,5 h przed aplikacją. Temperatura w czasie aplikacji i utwardzania nie powinna być niższa od 10 °C

Dysza 0,017" – 0,019"

Rozpuszczalnik VEP 46

	Temperatura		
Czas schnięcia przy 65 % RH	+ 10° C	+ 20° C	+ 30° C
Pyłosuchość	5 godzin	3 godziny	2 godziny
Nakładanie następných powłok	16 godzin	12 godzin 72 godziny	10 godzin
Gotowa do użycia	7 dni		

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3° C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Przygotowanie powierzchni Podłoże wolne od rdzy, soli, olejów, wilgoci i innych zanieczyszczeń.

Zalecane systemy 2-3 x Wilkopox Primer lub Eposist 2000 Jeżeli wymagana wyższa odporność, 1-2 x Wilkopox BTD zastosować Wilkotan BTB

Następne wymalowania Może być pokrywana tym samym materiałem, lub WILKOTANEM BTB w zalecanych odstępach czasowych.

Uwagi ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa

- a) Zapewnić odpowiednią wentylację
- b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów
- c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem
- d) Unikać kontaktu ze skórą
- e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu

Dostępność Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.

Ogólne uwagi

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skonsultować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.