

# WILKOHYD 2080

<b>Kod / Kolor</b>	PAWE ....	Zgodny z kartą kolorów
<b>Połysk</b>	Wysoki połysk	
<b>Opis</b>	Farba nawierzchniowa o wysokim połysku, na bazie wodorozcieńczalnej emulsji akrylowej. Szybkoschnąca, bezwonna, bezołowiowa, bezchromianowa.	
<b>Zalecane użycie</b>	Na wszystkie zagruntowane podłoża (drewno, metal, plastik), do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Także na podłoża mineralne.	
<b>Certyfikaty</b>	-	

## Charakterystyka i właściwości

<b>Zawartość części stałych</b>	Ok. 40 %	
<b>Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej</b>	40/100 mikronów	
<b>Zużycie teoretyczne</b>	Ok. 10,0 m <sup>2</sup> /ltr. = 8,3 m <sup>2</sup> /kg przy 40 mikronach suchego filmu, w zależności od chropowatości podłoża i warunków aplikacji	
<b>Ciężar właściwy</b>	Ok. 1,2 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Punkt zapłonu</b>	Nie dotyczy	
<b>Składowanie</b>	W normalnych warunkach ok. 12 miesięcy, w miejscu chłodnym, nie narażonym na przemarzanie.	

## Aplikacja

<b>Metody aplikacji</b>	Walek, pędzel – zalecane. Natrysk bezpowietrzny – możliwa.
<b>Dysza</b>	0,011"
<b>Rozpuszczalnik</b>	Woda

Czas schnięcia przy 65% wilgotności powietrza	<u>Temperatura</u>				
	<u>Pyłosuchość</u>	<u>+ 5 °C</u>	<u>+ 10 °C</u>	<u>+ 20 °C</u>	<u>+ 30 °C</u>
		4 godziny	2 godziny	1 godzina	40 min.
	<b>Sucha</b>				
	<b>Następne wymalowania</b>	<b>Min.</b>	24 godziny	12 godzin	6 godzin
	<b>Gotowa do użytku</b>			6 godzin	5 godzin
				- 6 dni -	

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3° C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

<b>Przygotowanie powierzchni</b>	Podłoże wolne od zgorzeli walcowniczej, rdzy, soli, olejów, tłuszczów i innych zanieczyszczeń.
<b>Następne wymalowania</b>	Można pokrywać tym samym materiałem.

## Uwagi ogólne

<b>Zalecenia bezpieczeństwa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Zapewnić odpowiednią wentylację</li> <li>b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów</li> <li>c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem</li> <li>d) Unikać kontaktu ze skórą</li> <li>e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu</li> </ul>
<b>Dostępność</b>	Możą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.

## **Ogólne uwagi**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.