Marine & Protective Coatings

WILKOPOX 600 DB TF

Nr art./Kolor	Baza	ETB	zgodnie z kartą kolorów	ETB 8317 ETB 9305	brązowy czarny
	Utwardzacz	EPX 1703			

Charakterystyka dwukomponentowa farba powłokowa na bazie zmodyfikowanej żywicy epoksydowej z dobrą odpornością na działanie wody morskiej, oleju i wielu innych chemikaliów.

Zastosowanie Stosowany do ochrony stalowych powierzchni przemysłowych w tym okrętowego

Certyfikaty ---

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych ok. 70 % (objętościowa) – mieszanina – w zależności od koloru

zalecana gr. Powłoki (DFT/WFT) na sucho 150 µm; na mokro 220 µm

Wydajność teoretyczna ok. 4,6 m²/ltr. = 3,6 m²/kg przy 150 µm w zależności od rodzaju podłoża i warunków aplikacji

Gęstość ok. 1,3 g/cm³ (mieszanina- w zależności od koloru)

		Baza	Utwardzacz
Proporcje mieszania składników	**wagowo**	8	1,4

Temperatura zapłonu + 25 ℃

L.Z.O. < 310 g/l (mieszanina)

Składowanie ok. 6 miesięcy (w normalnych warunkach składowania).

Sposób aplikacji

Przydatność mieszaniny do stosowania 8 godz. (przy 20° C)

Metoda nakładania natryskiem Airless, konwencjonalnie, ew. malowanie pędzlem i wałkiem Temperatura aplikacji i utwardzania nie powinna przekraczać + 5℃.

Średnica dyszy 0,017“ – 0,020” airless

Rozcieńczalnik VEP 46

Czas schnięcia przy wilgotności 65%	**Temperatura**		**+ 7℃**	**+ 20° C**
	Pyłosucha		12 godz.	6 godz.
	Sucha w dotyku		120 godz.	24 godz.
	Zdolność do przemalowania	**min.**		24 godz.
		maks.		7 dni

Podczas aplikacji, temperatura podłoża musi wynosić min 3℃ powy żej punktu rosy.

Przygotowanie powierzchni Podłoże winno być wolne od zanieczyszczeń takich jak: olej, sól i wilgoć. Stare resztki farb należy usunąć. Najlepsze rezultaty osiąga się po obróbce strumieniowo-ściernej do poziomu SA 2,5

Następne wymalowania ETB…. może być pokrywane tym samym produktem.

Informacje ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa

a) Zapewnić odpowiednią wentylację;
b) W czasie aplikacji, nie wdychać powstałych oparów farby;
c) Przy kontakcie z oczami , spłukać dużą ilością wody i natychmiast udać się do lekarza;
d) Unikać kontaktu ze skórą;
e) Dalsze informacje zawarte są w Kartach Bezpieczeństwa Wyrobu

Dostępność Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.

Ogólne uwagi

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skonsultować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.