

WILKOTAN PRIMER

Nr art./Kolor	Baza	FASG...	Zgodnie z kartą kolorów
	Utwardzacz	FAX 1684	
Stopień połysku	mat		
Charakterystyka	Dwuskładnikowa, antykorozyjna, poliuretanowa farba gruntowa o doskonałej przyczepności, także odpowiednia na podłoże ocynkowane.		
Zastosowanie	Stworzona specjalnie dla przemysłu budowy maszyn i pojazdów.		
Certyfikaty	---		

Charakterystyka i właściwości

Części stałe, % obj.	do ok. 54 % (mieszanka – w zależności od koloru)		
Gr. Powł./Gr. Warstwy (DFT/WFT)	na sucho 40 µm , na mokro 75 µm		
Wydajność teoretyczna	ok. 13,5 m ² /ltr. = 10,4 m ² /kg przy 40 µm, w zależności od rodzaju podłoża i warunków aplikacji		
Gęstość	ok. 1,30 g/cm ³ (mieszanka – w zależności od koloru)		
Proporcje mieszania	objętościowo wagowo	Baza	Utwardzacz
		6 8	1 1
Punkt zapłonu	powyżej + 25 °C		
L.Z.O.	< 460 g/l (mieszanka)		
Składowanie	ok. 6 miesięcy (przy normalnych warunkach).		

Sposób aplikacji

Przydatność do użycia	4 godz. przy 23 °C
Metody aplikacji	zalecany natrysk AIRLESS, możliwa aplikacja ew. pędzlem lub wałkiem.
Dysza	0,011" – 0,017" airless
Rozpuszczalnik	VFE 34

Czas schnięcia przy wilgotności 65 % RH	Temperatura		+ 20 °C
	pyłosucha		30 - 40 min.
	Sucha na dotyk		1 godz.
	zdolność do pokrywania	min. max.	1 godz. 72 godz.

Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna mieć co najmniej 3°C powyżej temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Przygotowanie powierzchni	Podłoże musi być wolne od rdzy, walcowin, kurzu, oleju, soli, wilgoci i innych wszelkich zanieczyszczeń. Podłoża stalowe winny być śrutowane do poziomu Sa 2,5. Podłoża cynkowe należy odtłuścić i pasywować wodą z zawartością amoniaku.
---------------------------	---

Następne wymalowania	stosować z WILKOTAN BTB lub WILKOTAN BTB SG w zalecanych odstępach
----------------------	--

Informacje ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa	a) Zapewnić odpowiednią wentylację b) W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów c) Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem d) Unikać kontaktu ze skórą e) Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu
--------------------------	--

Dostępność	Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.
------------	---

Uwagi ogólne

Powyższe dane podaje się w celach informacyjnych. Są one oparte na naszych badaniach i doświadczeniach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Nie bierze się odpowiedzialności za różne warunki w czasie aplikacji, jako że zależą one od czynników poza naszą kontrolą. W przypadku wątpliwości prosimy skontaktować się z Działem Technicznym / Działem Obsługi.