

WILKOTAN PRIMER FE

Nr art./Kolor	Baza	FEG 7535
	Utwardzacz	FAX 1541
Stopień połysku	mat	
Charakterystyka	WILKOTAN Primer FE to szybkoschnąca 2K-PUR / EP farba gruntowa o dobrych właściwościach antykorozyjnych stosowana dla stali w obiektach przemysłowych. Stosowana jest również jako podkład zwiększający przyczepność przy problematycznych podłożach takich jak aluminium, stal ocynkowana i stal nierdzewna, po sprawdzeniu.	
Zastosowanie	Jako farba podkładowa dla wszystkich obiektów przemysłowych.	
Certyfikaty	---	

Charakterystyka i właściwości

Zawartość części stałych	ok. 50 % mieszaninie		
Zalecana grubość powłoki suchej/mokrej	55 – 65 µm, na mokro 110 – 130 µm		
Zużycie teoretyczne	ok. 8,3 m ² /ltr. = 5,2 m ² /kg przy 60 µm w zależności od rodzaju podłoża i warunków aplikacji		
Ciężar właściwy	ok. 1,61 g/cm ³ mieszaninie		
Proporcje mieszania	Baza	Utwardzacz	
	objętościowo	4	1
	wagowo	7	1
Punkt zapłonu	+ 36 °C		
L.Z.O.	< 450 g/l		
Składowanie	ok. 12 miesięcy (w normalnych warunkach)		

Sposób aplikacji

przydatność do użycia

Metoda nakładania

4 godziny przy 20°C

Aplikacja konwencjonalna, natrysk AIRLESS lub AIRMIX, ew. pędzel lub wałek. WILKOTAN Primer FE jest gotowy do malowania. Zazwyczaj przy obróbce nie stosuje się rozpuszczalników. W celu uzyskania optymalnej powłoki należy każdorazowo dobierać odpowiednie ciśnienie i wielkość dyszy.

Rozpuszczalnik

VFE 35

Czas schnięcia przy wilgotności 65%

Temperatura		+ 20° C	Przyspieszone schnięcie komora +60°C/30 min
Sucha na dotyk		1 godz.	30 min.
Sucha		3-4 godz.	1 godz.
gotowa do	min.	3-4 godz.	30 min.
przemalowania	max.	72 godz.	24 godz.

Podczas aplikacji, temperatura podłoża musi wynosić min +3°C powyżej punktu rosy. Uwaga: przy suszeniu w temperaturze otoczenia poniżej 20°C czas schnięcia znacznie wydłuża się, suszenia wymuszone możliwe po całkowitym odparowaniu.

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być wolne od rdzy, walcowin, kurzu, oleju, tłuszczu, soli, wilgoci i innych wszelkich zanieczyszczeń.

Zalecane systemy

1 x WILKOTAN Primer FE	1 x WILKOTAN Primer FE
1 x WILKOTAN BTD	1 x WILKOTAN T 412

Następne wymalowania

Może być przemalowany tym samym produktem.

Informacje ogólne

Zalecenia bezpieczeństwa

- Zapewnić odpowiednią wentylację
- W czasie natrysku nie wdychać mgły oparów
- Przy kontakcie z oczami spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem
- Unikać kontaktu ze skórą
- Dalsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Wyrobu

Dostępność

Mogą zaistnieć pewne modyfikacje wyrobu w celu dostosowania do lokalnych przepisów i lokalnych warunków stosowania.

Ogólne uwagi