



# wilckens



Farben sind unsere Welt

## FESTE FARBE

matt  
feste Dispersions-Innenwandfarbe  
nach DIN EN 13300  
waschfest



<p><b>Beschreibung:</b> Feste Farbe LF ist lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten und zeichnet sich durch ihre hohe Deckkraft und geringe Spritzneigung aus. Nach Trocknung ist der Anstrich diffusionsfähig und matt.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <p>staubtrocken/griffest: nach ca. 2 – 4 Stunden überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden durchgetrocknet: --- Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p><b>Wetterbeständigkeit:</b> für den Außenbereich nicht geeignet</p>	
<p><b>Lagerung:</b> Kühl jedoch frostfrei. Geöffnete Gebinde schnellstens verbrauchen</p> <p><b>Verträglichkeit</b> ---</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b> Vinylacetat – Copolymer – Dispersionen mit speziellen Extendern, div. Additiven und Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.:04124-606-188</p>
<p><b>Verwendungszweck:</b> Feste Farbe LF eignet sich hervorragend zum Anstrich auf allen vorkommenden Putzarten, Hartfaserplatten, Tapeten, Beton, Sichtbeton, Mauerwerk usw.</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b> Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Eine Hinterfeuchtung des Putzes, z. B. über Anschlüsse, Risse usw., muss ausgeschlossen sein. Nachputzstellen fachgerecht fluatieren. Der Auftrag kann im Streich - oder Rollverfahren erfolgen. Vor der Verarbeitung nicht umrühren oder verdünnen.</p> <p><b>Neue mineralische Untergründe</b> Neue mineralische Untergründe insbesondere Putzflächen (MG P II; P III) erst nach ausreichender Abbindung und Trocknung frühestens nach 14 Tagen, besser jedoch nach 4 Wochen beschichten. Je nach Witterung und Jahreszeit kann der Trocknungsprozess auch noch längere Zeit beanspruchen. Bei mangelnder Abbindung, besteht Gefahr von Kalkausblühungen. Dies wird durch einen geschlossenen Beschichtungsfilm eher unterbunden.</p> <p><b>Hinweise</b> Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker und Natursteine sorgfältig abdecken.</p> <p><b>Hinweise Charakteristik</b> Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Anfertigung verwenden, oder die benötigte Materialmenge mischen.</p> <p><b>1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen</b> a) Untergrund entsprechend vorarbeiten. b) 1 - 2 Anstriche mit Compact Rollfarbe</p> <p><b>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungs-anstrich</b> a) Untergrund entsprechend vorarbeiten. b) je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 Anstriche mit Compact Rollfarbe</p>	<p><b>VOC-Wert:</b> EU-Grenzwert für Feste Farbe (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Feste Farbe enthält maximal 1 g/l VOC.</p> <p><b>WGK: 1</b></p> <p><b>GISBAU-Code:</b> M-DF 01</p>
<p><b>Ergiebigkeit:</b> ca. 10 m<sup>2</sup>/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p><b>Dichte:</b> 1,5 – 1,6 g/cm<sup>3</sup></p> <p><b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen</b> Gebrauchsfertig, wird im Originalzustand verarbeitet</p> <p><b>Reinigung der Werkzeuge:</b> Sofort mit Wasser und Seife</p>	<p><b>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b> auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p> <p><b>Farbtöne</b> Weiß</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b> 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungs-technische Abteilung.</p>