



wilckens



Farben sind unsere Welt

FASSADENFARBE

weiß/matt

für den Innen- und Außenbereich

DIN EN 13300:

Nassabriebklasse 2

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/l

wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

schnelltrocknend

leichte Verarbeitbarkeit



Beschreibung:

Wetterbeständige, reinigungsfähige Kunststoff-Dispersionfarbe. Fassadenfarbe ist eine atmungsaktive, lösemittelarme gut füllende Dispersionfarbe für den Innen- und Außenbereich. Sie ist geruchsarm, gut füllend und gut deckend.

Lichtbeständigkeit:

sehr gut

Wetterbeständigkeit:

wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

Verträglichkeit

ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

Verwendungszweck:

Geeignet auf neutralem Putz, Beton, Faserzement, Mauerwerk. Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363. Auch sehr gut geeignet für strapazierfähige Innenanstriche in z.B. Treppenhäuser, Garagen, Werkstätten usw.

ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Vor Gebrauch Kennzeichnung lesen!

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und kreichende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Tiefgrund lösemittelfrei zu grundieren.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen und außen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen
- c) einmal vorstreichen mit 5 - 10 % Wasser verdünnt
- d) 1 - 2 Deckanstriche mit Fassadenfarbe unverdünnt

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen
- c) 1 - 2 Deckanstriche mit Fassadenfarbe unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 6 m²/L, bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen
Wasser

Werkzeug:

Farbrolle, Flachpinsel, Airless spritzbar

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/griffest: nach ca. 2 – 3 Stunden

überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden

durchgetrocknet: ---

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188

EU-Grenzwert für Fassadenfarbe (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Fassadenfarbe enthält maximal 1 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code:

M-DF 01

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unterhalb + 5° C verarbeiten - Anbruchgebände alsbald aufbrauchen - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit viel Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler!

Farbtöne

Weiß

Verpackungsgrößen:

2,5 L ; 5 L ; 10 L ; 15 L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungs-technische Abteilung.