

Marine & Protective Coatings

WILKOTAN PRIMER

Code Nr. / Farbton	Basis	FASG	Nr. gemäß Farbton
	Härter	FAX 1684	
Glanzgrad	matt		
Beschreibung	hochwertige 2-Komponenten-Acryl-Polyurethan-Grundierung mit hervorragenden Wetter- und Chemikalienbeständigkeiten.		
Empfohlene Verwendung	Speziell entwickelt für den Fahrzeug- und Maschinenbau.		
Zeugnisse	---		
<u>Produktinformation</u>			
Festkörpervolumen	bis zu 54 % Mischung (je nach Farbton)		
Standard-Schichtdicke	trocken 40 µm, nass 75 µm		
Theor. Ergiebigkeit	ca. 13,5 m ² / ltr. = 10,4 m ² / kg bei 40 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen		
Dichte	ca. 1,30 g/cm ³ (Mischung), abhängig vom Farbton		
Mischungsverhältnis		Basis	Härter
	im Volumen:	6	1
	im Gewicht:	8	1
Flammpunkt	+ 25 ° C		
VOC	< 460 g/ltr. (Mischung)		
Lagerfähigkeit	unter Normalbedingungen ca. 6 Monate		
<u>Anwendungsdaten</u>			
Topfzeit	ca. 4 Stunden bei 23 ° C		
Applikationssmethode	vorzugsweise airless Spritzen, konventionelles Spritzen, Rollen und Streichen möglich.		
Düsengrösse	0,011-0,017" airless		
Verdünnung	VFE 34		
Trocknung	<u>Temperatur</u>	<u>+ 20° C</u>	
bei 65 % rel. Luftfeuchte	Staubtrocken	30-40 Min.	
	trocken	1 Std.	
	überarbeitbar	mind.	1 Std.
		max.	72 Std.
	voll belastbar		
	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.		
Oberflächenvorbehandlung	Zu beschichtende Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit. Eisen und Stahl sollten sandgestrahlt sein, SA 2 ½. Bei verzinkten Flächen ist eine gründliche Entfettung und ein leichtes Anlaugen mit Ammoniakwasser ratsam.		
Überstreichbarkeit	Mit Wilkotan BTD oder Wilkotan BTD SG innerhalb der angegebenen Intervalle.		
<u>Allgemeines</u>			
Sicherheitsratschläge:	Nur für gewerbliche Verwender. Achtung - Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt		
Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.		

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.