

## RALLYE - SPRAYLACK

hochwertige Nitro-Kombi-Qualität in glänzend, matt und seidenmatt  
 sehr gute Deckkraft  
 ausgezeichnete Haftung  
 guter Verlauf, glatte Oberfläche  
 schnelltrocknend  
 geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten  
 im Innen- und Außenbereich  
 wetterfest, lichteht, UV-beständig  
 kratz-, stoß- und schlagfest  
 hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität  
 polierfähige, schmutzunempfindliche Oberfläche

**Beschreibung:**  
 Für Kontrast- und Teillackierungen, wie z.B. Rallyestreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke. Auch für Felgen und Karosserie einsetzbar.

**Lichtbeständigkeit:**

lichtecht

**Witterungsbeständigkeit:**

(Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse)

wetterfest, UV-beständig

**Verträglichkeit**

Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

**Verwendungszweck:**

Rallyestreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke. Auch für Felgen und Karosserie einsetzbar.

**ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

**Gebrauchsanleitung**

Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett. **Vor der Anwendung die**

**Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

**Anwendung**

**Untergrundvorbereitung:**

Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, danach entrosten. Unebene Oberflächen egalalisieren (spachteln, schleifen). Falls nicht gespachtelt werden muss, Haftgrund aufsprühen. Ansonsten auf die feingeschliffene Spachtelfläche Filler auftragen. Zuvor ist die Reparaturstelle großzügig abzukleben. Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, Karosserie-Falzen und -Kanten abzukleben.

**Lackieren:**

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Evtl. Probesprühen. Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten aufsprühen. Den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

**Tipps zum Spraylackieren**

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen. Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen. Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

**Ergiebigkeit:**

ca. 2 m<sup>2</sup> / 400 ml

**Lagerung:** (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %)

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung

Trocken lagern.

**Temperaturbeständig:**

bis 80°C

**Trockenzeit:** (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 10 Minuten
klebefrei:	nach ca. 15 Minuten
griffest:	nach ca. 50 Minuten
überarbeitbar und durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Bindemittelbasis:** Nitro-Kombi

**VOC-Gehalt:**

2004/42/II B(e) VOC max. 840 g/L. VOC < 839 g/L.

**Gefahr.** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.

**Enthält Aceton, n-Butylacetat.**

**Farbtöne**

Schwarz , Weiß

**Verpackungsgrößen:**

400 ml

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.