

# WILKOPRIMER Z

<b>Code Nr. / Farbton</b>	EEB ...	Nr. gemäß Farbton	EEB 7601 EEB 7801	grau rötlichgrau
<b>Beschreibung</b>	1K-Epoxyd-Ester-Zinkstaubfarbe			
<b>Empfohlene Verwendung</b>	als Korrosionsschutz für Eisen- und Stahlkonstruktionen			
<b>Glanzgrad Zeugnisse</b>	matt ---			
<b><u>Produktinformation</u></b>				
<b>Festkörpervolumen</b>	ca. 50 % (je nach Farbton)			
<b>Standard-Schichtdicke</b>	trocken 60 µm, nass 120 µm			
<b>Theor. Ergiebigkeit</b>	ca. 8,3 m <sup>2</sup> /ltr. = 3,2 m <sup>2</sup> /kg bei 60 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen.			
<b>Dichte</b>	ca. 2,6 g/cm <sup>3</sup>			
<b>VOC Flammpunkt</b>	< 470 g/ltr. + 25 °C			
<b>Lagerfähigkeit</b>	unter Normalbedingungen ca. 6 Monate			
<b><u>Anwendungsdaten</u></b>				
<b>Topfzeit</b>	---			
<b>Applikationsmethode</b>	vorzugsweise airless Spritzen, konventionelles Spritzen, Streichen und Rollen möglich.			
<b>Düsengröße</b>	0,017-0,021" airless			
<b>Verdünnung</b>	VCC 20/VSE 4			
<b>Trocknung bei 65 % rel. Luftfeuchte</b>	<b><u>Temperatur</u></b>		<b><u>+ 20°C</u></b>	
	<b>Staubtrocken</b>			1 Std.
	<b>trocken</b>			4 Std.
	<b>Überarbeitbar</b>	<b>mind.</b>		2 Std.
		<b>max.</b>		
	Während der Verarbeitung muß die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.			
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Sandstrahlen Sa 2 ½ oder besser			
<b>Überstreichbarkeit</b>	EEB 7601 ist mit Wi-Epoxyd-Ester-Deckanstrichen oder Lackfarben auf Alkydharz/Testbenzinbasis oder PVC-bzw. PVC-Kombilacken überarbeitbar.			
<b><u>Allgemeines</u></b>				
<b>Sicherheitsratschläge:</b>	a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt			
<b>Verfügbarkeit</b>	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten			
<b>Allgemeine Bemerkung</b>				

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.