

# HARTLACK PARKETTLACK GLÄNZEND

für innen  
Polyurethan-verstärkt  
glatt verlaufend  
hohe Stabilität

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Beschreibung:**

PU verstärkter Spezial-Klarlack auf Alkydharz Basis für den Innenbereich. Schnelltrocknend mit hoher Stabilität. Bildet eine sehr strapazierfähige und elastische Schicht auf der Holzoberfläche. Beständig gegen haushaltsübliche Reiniger. Dieses Produkt ist leicht zu verarbeiten sehr gut füllend, glatt verlaufend und ergiebig.

**Lichtbeständigkeit:**

gut

**Verträglichkeit:**

nicht mit anderen Produkten mischen

**Verwendungszweck:**

Besonders geeignet zum Versiegeln von Holzflächen insbesondere Parkett- und Holzfußböden sowie Holztreppen usw. im Innenbereich.

**Nicht auf farbig lackierten Flächen verwenden!**

**Nicht für gewerbliche Anwender!**

**Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose, nicht tragfähige Anstriche und Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen). Alte Wachs- und Lackreste müssen vollständig entfernt werden. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Das Produkt gut aufrühren und gleichmäßig dünn-schichtig auftragen.

**1. Anstrichaufbau bei erstmaligem Anstrich**

- Untergrund fachgerecht vorbereiten
- 1 Grundanstrich mit diesem Produkt (evtl. mit 5-10% Terpentinersatz verdünnt)
- Nach 24 Stunden anschleifen (Staubmaske tragen)
- 1 – 2 Deckanstriche mit diesem Produkt unverdünnt

**2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 – 2 Deckanstriche mit diesem Produkt unverdünnt

**Ergiebigkeit:**

ca. 12 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:**

gebrauchsfertig, falls nötig kann mit Terpentinersatz verdünnt werden

**Werkzeug:**

Pinself, Rolle

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

**Trocknungszeit:** (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 4 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 8 – 10 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden
belastbar:	nach ca. 5 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

**Inhaltsstoffe:**

PU-Alkydharz, Additive, aliphatische Lösungsmittel

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

**WGK: 2**

**Gisbau-Code:** BSL 40

**Gefahren- und Sicherheitshinweise:**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.

**Farbtöne/Glanzgrade:**

farblos / seidenmatt